



Eska[®] 灰纸板

三层裱合实芯纸板，由100%再生纸制造而成。
拥有最佳平整度，并且始终保持平整如一。

我们的实芯纸板产品明确承诺：

产品始终保持平整如一，即是它已经被加工成为最终成品。

**为达到此标准，我们使用自己的衬里纸，妥善监控整个生产过程，
并且在正确的湿度水平条件下进行生产。**

确保Eska[®]灰纸板始终平整如一。

技术特性 (指示)

厚度* 按照 ISO 534	克重 按照 ISO 536	动态硬度 按照 ISO 5629	脆裂强度 按照 ISO 2759		
mm	g/m ²	MD mNm	CD mNm	顶部 kPa	底部 kPa
1.10	695	350	140	780	780
1.20	755	420	170	810	810
1.25	790	500	210	845	845
1.40	880	660	290	885	885
1.50	945	785	350	920	920
1.60	1005	910	410	945	945
1.70	1070	1050	475	975	975
1.75	1105	1175	530	1005	1005
1.80	1135	1300	590	1030	1030
1.90	1195	1450	665	1060	1060
2.00	1260	1655	765	1100	1100
2.10	1325	1880	875	1145	1145
2.20	1390	2090	970	1185	1185
2.25	1420	2240	1060	1210	1210
2.30	1450	2240	1120	1235	1235
2.40	1510	2635	1265	1285	1285
2.50	1575	2920	1415	1335	1335
2.70	1700	3550	1740	1440	1440
2.75	1735	3700	1835	1470	1470
2.80	1765	3875	1940	1500	1500
3.00	1890	4575	2330	1615	1615
3.25	2050	5500	2900	1810	1810
3.50	2205	6350	3525	2000	2000
3.75	2365	6900	3950	2085	2085
4.00	2520	7260	4900	2240	2240

* 可根据要求提供其他厚度规格。

规格	单位	公差	测试方法	
厚度	见上文	mm < 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (托盘平均) ± 3% (托盘平均)	ISO 534
尺寸		mm 成张 旋转切割 模切	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.20 mm	
平整度	0	% 凸 凹 S形	CD max. 1.5% MD max. 1.0% CD max. 1.0% MD max. 1.0% CD - 成张 < 1 m. max. 3 mm - 成张 ≥ 1 m. max. 5 mm MD max. 3 mm	Eska
水分含量	7.0% abs.	%	-1.5% / +1.0% (托盘平均)	ISO 287

产品证书

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- Blue Angel The German Ecolabel (RAL)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

规格

- 可提供由 500 mm x 500 mm (LG) 至 1200 mm x 1600 mm (LG) 之间的大张尺寸。
- 可提供由 100 mm x 150 mm (LG) 至 680 mm x 1370 mm (LG) 之间的旋切尺寸。
- 可根据要求提供其他厚度规格。