



## Eska<sup>®</sup>白色单面纸板

具备环保特质的白色纸板

**Eska<sup>®</sup>白色单面纸板**是一款由白色单面层和灰芯构成的实芯纸板，  
极为适用于广告板、展示板和高端包装。

它平整度佳，并能始终保持平整如一。

**Eska<sup>®</sup>白色单面纸板**是单面裱合白色胶板衬灰芯纸板。



## 技术特性 (指示)

厚度* 按照 ISO 534	克重 按照 ISO 536	动态硬度 按照 ISO 5629	脆裂强度 按照 ISO 2759		COBB60 按照 ISO 535	
mm	g/m <sup>2</sup>	MD mNm	CD mNm	顶部 kPa	底部 kPa	最底部 g/m <sup>2</sup> /60sec
1.00	675	355	170	725	870	50
1.10	725	420	200	755	895	50
1.20	785	495	235	780	920	50
1.25	815	550	265	795	935	50
1.30	835	600	285	810	945	50
1.40	900	690	335	840	975	50
1.50	975	820	395	870	1005	50
1.70	1075	1145	560	930	1055	50
1.80	1145	1365	675	960	1080	50
1.90	1200	1595	790	985	1110	50
2.00	1275	1890	935	1015	1140	50
2.40	1495	2565	1265	1115	1225	50

\* 可根据要求提供其他厚度规格。

	规格	单位	公差		测试方法
厚度	见上文	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (托盘平均) ± 3% (托盘平均)	ISO 534
尺寸		mm	成张 旋转切割 模切	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.20 mm	
平整度	0	%	凸 凹 S形	CD max. 1.5% MD max. 1.0% CD max. 1.0% MD max. 1.0% CD - 成张 < 1 m. max. 3 mm - 成张 ≥ 1 m. max. 5 mm MD max. 3 mm	Eska
水分含量	8.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(托盘平均)	ISO 287

## 产品证书

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

## 规格

- 可提供由 400 mm x 500 mm (LG) 至 1600 mm x 1600 mm (LG) 之间的大张尺寸。
- 可提供由 100 mm x 150 mm (LG) 至 680 mm x 1370 mm (LG) 之间的旋切尺寸。
- 可根据要求提供其他纸张尺寸和模切规格。