



## Eska<sup>®</sup>board

Eine dreilagige Vollpappe, hergestellt aus 100 % Recyclingpapier.  
Liegt flach, bleibt flach.

**Unsere Vollpappe steht für ein deutliches Versprechen - er liegt flach und bleibt flach,  
auch nachdem er zu einem Endprodukt verarbeitet wurde.**

**Wir erreichen dies durch Verwendung unseres eigenen Kaschierpapiers,  
genaue Überwachung der Produktionsverfahren und die Produktion  
unter korrekten Feuchtigkeitsgehalten.**

**Flach bleibt flach mit Eska<sup>®</sup>board.**

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN (ANGABE)

STÄRKE* gemäß ISO 534	GEWICHT IN GRAMM gemäß ISO 536	DYNAMISCHE STEIFIGKEIT gemäß ISO 5629		BERSTDRUCK gemäß ISO 2759	
mm	g/m <sup>2</sup>	MR mNm	QR mNm	oben kPa	unten kPa
1.10	695	350	140	780	780
1.20	755	420	170	810	810
1.25	790	500	210	845	845
1.40	880	660	290	885	885
1.50	945	785	350	920	920
1.60	1005	910	410	945	945
1.70	1070	1050	475	975	975
1.75	1105	1175	530	1005	1005
1.80	1135	1300	590	1030	1030
1.90	1195	1450	665	1060	1060
2.00	1260	1655	765	1100	1100
2.10	1325	1880	875	1145	1145
2.20	1390	2090	970	1185	1185
2.25	1420	2240	1060	1210	1210
2.30	1450	2240	1120	1235	1235
2.40	1510	2635	1265	1285	1285
2.50	1575	2920	1415	1335	1335
2.70	1700	3550	1740	1440	1440
2.75	1735	3700	1835	1470	1470
2.80	1765	3875	1940	1500	1500
3.00	1890	4575	2330	1615	1615
3.25	2050	5500	2900	1810	1810
3.50	2205	6350	3525	2000	2000
3.75	2365	6900	3950	2085	2085
4.00	2520	7260	4900	2240	2240

\* Weitere Stärken sind auf Anfrage erhältlich.

	SPEZIFIKATIONEN	EINHEITEN	TOLERANZEN		TESTMETHODEN
STÄRKE	siehe oben	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (Palettendurchschnitt) ± 3% (Palettendurchschnitt)	ISO 534
FORMAT		mm	Bögen Rotativ geschnittene Stanz	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.20 mm	
FLACHLIEGEND	0	%	Konvex  Koncav  S-förmig	QR max. 1.5% MR max. 1.0% QR max. 1.0% MR max. 1.0% QR - Bögen < 1 m. max. 3 mm - Bögen ≥ 1 m. max. 5 mm MR max. 3 mm	Eska
FEUCHTIGKEITSGEHALT	7.0% abs.	%	-1.5% / +1.0%	(Palettendurchschnitt)	ISO 287

### PRODUKTZERTIFIKATE

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- Blue Angel The German Ecolabel (RAL)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

### FORMATE

- Großbögen sind zwischen minimal 500 x 500 mm (LG) und maximal 1200 x 1600 mm (LG) in jedem Format verfügbar
- Rotativ geschnittene Formate sind zwischen minimal 100 x 150 mm und maximal 680 x 1370 mm (LG) in jeder Größe verfügbar
- Weitere Bogenformate und Stanzformen sind auf Anfrage erhältlich