



## Eska<sup>®</sup>board

Een drielaags massiefkarton, gemaakt van 100% gerecycled papier.  
Ligt vlak, blijft vlak.

**Ons massiefkarton heeft een duidelijke belofte: het ligt vlak en het blijft vlak,  
ook nadat het verwerkt is tot een eindproduct.**

**Dit doen we door ons eigen plakpapier te gebruiken,  
het productieproces nauwkeurig te monitoren en de juiste vochtigheid te hanteren.**

**Vlak is vlak bij Eska<sup>®</sup>board.**

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN (INDICATIE)

PRODUCT	DIKTE	GRAMGEWICHT	DYNAMISCHE STIJFHEID		BERSTDRIJK		COBB60	
	Volgens ISO 534	Volgens ISO 536	Volgens ISO 5629	Volgens ISO 5629	Volgens ISO 2759	Volgens ISO 2759	Volgens ISO 535	Volgens ISO 535
	mm	g/m <sup>2</sup>	MR mNm	DR mNm	boven kPa	onder kPa	max boven g/m <sup>2</sup> /60sec	max onder g/m <sup>2</sup> /60sec
ONBEPLAKT	1.00	630	170	90	540	540		
BEPLAKT	1.25	790	500	210	845	845		
	1.40	880	660	290	885	885		
	1.50	945	785	350	920	920		
	1.75	1105	1175	530	1005	1005		
	1.90	1195	1450	665	1060	1060		
	2.00	1260	1655	765	1100	1100		
	2.10	1325	1880	875	1145	1145		
	2.25	1420	2240	1060	1210	1210		
	2.40	1510	2635	1265	1285	1285		
	2.50	1575	2920	1415	1335	1335		
	2.75	1735	3700	1835	1470	1470		
	3.00	1890	4575	2330	1615	1615		
	3.25	2050	5900	2860	1800	1800		
	3.50	2205	7230	3525	2000	2000		
	3.75	2365	8270	3950	2085	2085		
	4.00	2520	9810	4900	2240	2240		

	SPECIFICATIES	EENHEDEN	TOLERANTIES		TESTMETHODEN
DIKTE	Zie boven	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (palletgemiddelde) ± 3% (palletgemiddelde)	ISO 534
FORMAAT		mm	Vellen Rotatief gesneden Gestanst	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.2 mm	
VLAKLIGGING	0	%	Bol Hol S-vormig	DR max. 1.5% MR max. 1.0% DR max. 1.0% MR max. 1.0% DR - vellen < 1 m. max. 3 mm - vellen ≥ 1 m. max. 5 mm MR max. 3 mm	Eska
VOCHTGEHALTE	7.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(palletgemiddelde)	ISO 287

### PRODUCTCERTIFICATEN

- FSC® Recycled 100% (DNV-COC-002632)
- 100% PEFC (DNVSE-PEFC-COC-360)
- Blue Angel The German Ecolabel (RAL)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

### FORMATEN

- Grote vellen zijn verkrijgbaar in formaten van min. 500 x 500 mm tot max. 1200 x 1600 mm
- Rotatief gesneden bordjes zijn verkrijgbaar in formaten van min. 100 x 150 mm tot max. 480 x 1360 mm
- Gestante formaten zijn verkrijgbaar vanaf min. 100 x 150 mm. tot max. 720 x 1050 mm