



Eska[®]board

Трехслойный жесткий картон,
изготовленный из 100% макулатуры.
Лежит плоско и остается плоским.

Наш жесткий картон поставляется с четкой гарантией — он плоско лежит и остается плоским в конечном продукте после переработки.

Мы достигаем этого, используя собственное производство всех слоев картона Eska[®]board, должным образом контролируя производственный процесс и производя картон при правильном уровне влажности.

Плоское остается плоским с Eska[®]board.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ

ПРОДУКТ	ТОЛЩИНА	ПЛОТНОСТЬ	ДИНАМИЧЕСКАЯ ЖЕСТКОСТЬ		РАЗРЫВНАЯ ПРОЧНОСТЬ		ВПИТИВАЕМОСТЬ ПО СОВВ60	
	в соответствии с ISO 534	в соответствии с ISO 536	в соответствии с ISO 5629	в соответствии с ISO 5629	в соответствии с ISO 2759	в соответствии с ISO 2759	в соответствии с ISO 535	в соответствии с ISO 535
	мм	г/м ²	ПРОДОЛЬНАЯ (MD) mNm	ПОПЕРЕЧНАЯ (CD) mNm	верх кПа	низ кПа	тах верх г/м ² /60 сек	тах низ г/м ² /60 сек
Однослойный	1.00	630	170	90	540	540		
Многослойный	1.25	790	500	210	845	845		
	1.40	880	660	290	885	885		
	1.50	945	785	350	920	920		
	1.75	1105	1175	530	1005	1005		
	1.90	1195	1450	665	1060	1060		
	2.00	1260	1655	765	1100	1100		
	2.10	1325	1880	875	1145	1145		
	2.25	1420	2240	1060	1210	1210		
	2.40	1510	2635	1265	1285	1285		
	2.50	1575	2920	1415	1335	1335		
	2.75	1735	3700	1835	1470	1470		
	3.00	1890	4575	2330	1615	1615		
	3.25	2050	5900	2860	1800	1800		
	3.50	2205	7230	3525	2000	2000		
	3.75	2365	8270	3950	2085	2085		
4.00	2520	9810	4900	2240	2240			

	СПЕЦИФИКАЦИЯ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	ДОПУСКИ		МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ
ТОЛЩИНА	см. выше	мм	< 1.5 мм ≥ 1.5 мм	± 0.05 мм (среднее по паллете) ± 3% (среднее по паллете)	ISO 534
ФОРМАТЫ ЛИСТА		мм	стандартная резка роторная резка вырубка	± 1 мм ± 0.25 мм ± 0.2 мм	
ПЛОСКОСТНОСТЬ	0	%	Выпуклость Вогнутость S-форма	Поперечная max. 1.5% Продольная max. 1.0% Поперечная max. 1.0% Продольная max. 1.0% Поперечная - листы < 1 м. max. 3 мм - листы ≥ 1 м. max. 5 мм Продольная max. 3 мм	Eska
СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ	7.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(среднее по паллете)	ISO 287

СЕРТИФИКАТЫ ПРОДУКЦИИ

- FSC® Recycled 100% (DNV-COC-002632)
- 100% PEFC (DNVSE-PEFC-COC-360)
- Blue Angel The German Ecolabel (RAL)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

ДОСТУПНЫЕ ФОРМАТЫ ЛИСТОВ

- Стандартная резка любых форматов листа доступна в диапазоне от 500x500мм до 1200x1600мм
- Роторная резка меньших форматов листа доступна в диапазоне от 100x150мм до 480x1360мм
- Вырубка любых форм и форматов листа доступна в диапазоне от 100x150мм до 720x1050мм