



Eska[®] mono white

Белый и экологичный

**Eska[®] mono white — наш серый картон с односторонним белым
поверхностным слоем.**

**Он отлично подходит для изготовления рекламных постеров,
демонстрационных материалов и премиальной упаковки.**

Лежит плоско и остается плоским.

Eska[®] mono white оклеен белой офсетной бумагой с одной стороны.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ

ТОЛЩИНА в соответствии с ISO 534	ПЛОТНОСТЬ в соответствии с ISO 536	ДИНАМИЧЕСКАЯ ЖЕСТКОСТЬ в соответствии с ISO 5629		РАЗРЫВНАЯ ПРОЧНОСТЬ в соответствии с ISO 2759		ВПИТИВАЕМОСТЬ ПО СОВВ60 в соответствии с ISO 535	
		ПРОДОЛЬНАЯ (MD) mNm	ПОПЕРЕЧНАЯ (CD) mNm	верх kPa	низ kPa	max верх г/м ² /60 сек	max низ г/м ² /60 сек
1.00	675	355	170	725	870		50
1.20	785	495	235	780	920		50
1.40	900	690	335	840	975		50
1.50	975	820	395	870	1005		50
1.70	1075	1145	560	930	1055		50
1.90	1200	1595	790	985	1110		50
2.00	1275	1890	935	1015	1140		50

	СПЕЦИФИКАЦИЯ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	ДОПУСКИ		МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ
ТОЛЩИНА	см. выше	мм	< 1.5 мм ≥ 1.5 мм	± 0.05 мм (среднее по паллете) ± 3% (среднее по паллете)	ISO 534
ФОРМАТЫ ЛИСТА		мм	стандартная резка роторная резка вырубка	± 1 мм ± 0.25 мм ± 0.2 мм	
ПЛОСКОСТНОСТЬ	0	%	Выпуклость Вогнутость S-форма	Поперечная max. 1.5% Продольная max. 1.0% Поперечная max. 1.0% Продольная max. 1.0% Поперечная - листы < 1 м. max. 3 мм - листы ≥ 1 м. max. 5 мм Продольная max. 3 мм	Eska
СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ	8.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(среднее по паллете)	ISO 287

СЕРТИФИКАТЫ ПРОДУКЦИИ

- FSC® Recycled 100% (DNV-COC-002632)
- 100% PEFC (DNVSE-PEFC-COC-360)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

ДОСТУПНЫЕ ФОРМАТЫ ЛИСТОВ

- Стандартная резка любых форматов листа доступна в диапазоне от 500x500мм до 1200x1600мм
- Роторная резка меньших форматов листа доступна в диапазоне от 100x150мм до 480x1360мм
- Вырубка любых форм и форматов листа доступна в диапазоне от 100x150мм до 720x1050мм