



## Eska<sup>®</sup>透心黑色纸板

恒久如新的深黑色纸板

豪华包装须散发尊贵雍容的气质。

它拥有着令人难以抗拒的魔力，无形中吸引着您的目光并且邀请您的碰触。

采用诱人的设计包装是推广高品质产品的最佳方式。

拥有这样的包装材料才能体现包装的相关特性。

Eska<sup>®</sup>透心黑色纸板专为豪华包装行业开发。

它延展界限，不断推进，决不退让。

# Eska®透心黑色纸板

技术特性和规格



V.05/23

## 技术特性 (指示)

厚度 按照 ISO 534	克重 按照 ISO 536	动态硬度 按照 ISO 5629	脆裂强度 按照 ISO 2759		COBB60 按照 ISO 535		
mm	g/m <sup>2</sup>	MD mNm	CD mNm	顶部 kPa	底部 kPa	最顶部 g/m <sup>2</sup> /60sec	最底部 g/m <sup>2</sup> /60sec
1.00	715	335	220	1200	1200	50	50
1.25	880	590	390	1200	1195	50	50
1.50	1015	970	615	1285	1315	50	50
1.75	1190	1910	1060	1890	1770	50	50
2.00	1370	2245	1290	1990	1855	50	50

	规格	单位	公差		测试方法
颜色 L-级别	24			+/- 1	CIE-Lab
厚度	见上文	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (托盘平均) ± 3% (托盘平均)	ISO 534
尺寸		mm	成张 旋转切割 模切	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.2 mm	
平整度	0	%	凸 凹 S形	CD max. 1.5% MD max. 1.0% CD max. 1.0% MD max. 1.0% CD - 成张 < 1 m. max. 3 mm - 成张 ≥ 1 m. max. 5 mm MD max. 3 mm	Eska
水分含量	8.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(托盘平均)	ISO 287

## 产品证书

- FSC® Mix 100% (DNV-COC-002632)
- 75% PEFC (DNVSE-PEFC-COC-360)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

## 规格

- 可提供由 500 mm x 500 mm 至 1200 mm x 1600 mm 之间的大张尺寸。
- 可提供由 100 mm x 150 mm 至 480 mm x 1360 mm 之间的旋切尺寸。
- 可提供由 100 mm x 150 mm 至 720 mm x 1050 mm 之间的模切尺寸。