



ARCHITECTS OF IDENTITY MATERIALS SINCE 1879



www.eska.com

Eska[®]透芯黑色纸板

深黑质感且可持续发展

豪华包装须散发尊贵雍容的气质。

拥有着令人难以抗拒的魔力，无形中吸引着您的目光并且邀请您的触碰。

采用诱人的设计包装是推广高品质产品的最佳方式。

拥有这样的包装材料更能体现包装的相关特性。

Eska[®]透芯黑色纸板专为豪华包装行业开发。

它延展界限，不断推进，决不退让。

Eska®透芯黑色纸板

技术特性和规格



V.06/25

技术特性 (指示)

厚度*	克重 按照 ISO 534	动态硬度 按照 ISO 5629	脆裂强度 按照 ISO 2759	COBB60 按照 ISO 535			
mm	g/m ²	MD mNm	CD mNm	顶部 kPa	底部 kPa	最顶部 g/m ² /60sec	最底部 g/m ² /60sec
1.00	715	335	220	1200	1200	50	50
1.25	880	590	390	1200	1195	50	50
1.50	1015	970	615	1285	1315	50	50
1.75	1190	1910	1060	1890	1770	50	50
2.00	1370	2245	1290	1990	1855	50	50

* 可根据要求提供其他厚度规格。

规格	单位	公差	测试方法
厚度	见上文	mm < 1.5 mm ≥ 1.5 mm ± 0.05 mm (托盘平均) ± 3% (托盘平均)	ISO 534
尺寸	mm	成张 旋转切割 模切 ± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.20 mm	
平整度	0	% 凸 凹 CD max. 1.5% MD max. 1.0% CD max. 1.0% MD max. 1.0% S形 CD - 成张 < 1 m. max. 3 mm - 成张 ≥ 1 m. max. 5 mm MD max. 3 mm	Eska
水分含量	8.0% abs.	% -1.5 % / +1.0% (托盘平均)	ISO 287

产品证书

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

规格

- 可提供由 400 mm x 500 mm (LG) 至 1600 mm x 1600 mm (LG) 之间的大张尺寸。
- 可提供由 100 mm x 150 mm (LG) 至 680 mm x 1370 mm (LG) 之间的旋切尺寸。
- 可根据要求提供其他纸张尺寸和模切规格。