



[www.eska.com](http://www.eska.com)

## Eska®black

Tiefschwarz und nachhaltig

**Luxuriöse Verpackungen strahlen Sorgfalt und Hingabe aus.**

**Sie schmeicheln dem Auge und laden dazu ein sie zu berühren.**

**Eine Verpackung mit einem ansprechenden Design führt das Produkt  
in die Spitzenklasse ein.**

**Das Material für solch eine Verpackung muss diesen Merkmalen entsprechen.**

**Eska®black ist tiefschwarz und wurde für Luxusverpackungen entwickelt.**

**Es verlegt Grenzen und wurde ohne Zugeständnisse entwickelt.**

# Eska®black

Technische Eigenschaften und Spezifikationen



V.06/25

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN (ANGABE)

STÄRKE* gemäß ISO 534	GEWICHT IN GRAMM gemäß ISO 536	DYNAMISCHE STEIFIGKEIT gemäß ISO 5629	BERSTDRUCK gemäß ISO 2759		COBB60 gemäß ISO 535		
mm	g/m <sup>2</sup>	MR mNm	QR mNm	oben kPa	unten kPa	max oben g/m <sup>2</sup> /60sec	max unten g/m <sup>2</sup> /60sec
1.00	715	335	220	1200	1200	50	50
1.25	880	590	390	1200	1195	50	50
1.50	1015	970	615	1285	1315	50	50
1.75	1190	1910	1060	1890	1770	50	50
2.00	1370	2245	1290	1990	1855	50	50

\* Weitere Stärken sind auf Anfrage erhältlich.

	SPEZIFIKATIONEN	EINHEITEN	TOLERANZEN	TESTMETHODEN
STÄRKE	siehe oben	mm	< 1.5 mm ± 0.05 mm (Palettendurchschnitt) ≥ 1.5 mm ± 3% (Palettendurchschnitt)	ISO 534
FORMAT		mm	Bögen ± 1 mm Rotativ geschnittene Stanz ± 0.25 mm ± 0.20 mm	
FLACHLIEGEND	0	%	Konvex QR max. 1.5% MR max. 1.0% Koncav QR max. 1.0% MR max. 1.0% S-förmig QR - Bögen < 1 m. max. 3 mm - Bögen ≥ 1 m. max. 5 mm MR max. 3 mm	Eska
FEUCHTIGKEITSGEHALT	8.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0% (Palettendurchschnitt)	ISO 287

## PRODUKTZERTIFIKATE

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

## FORMATE

- Großbögen sind zwischen minimal 400 x 500 mm (LG) und maximal 1600 x 1600 mm (LG) in jedem Format verfügbar
- Rotativ geschnittene Formate sind zwischen minimal 100 x 150 mm (LG) und maximal 680 x 1370 mm (LG) in jeder Größe verfügbar
- Weitere Bogenformate und Stanzformen sind auf Anfrage erhältlich