



## Eska<sup>®</sup> 白色双面纸板

亮眼夺目独特魅力

Eska<sup>®</sup>白色双面纸板是一款由白色双层面和灰芯构成的实芯纸板。  
纸板平整度佳，并能始终保持平整如一，因而可塑性极为优良。  
极为适用于高端包装，尤其是盒内衬和展示板等。

# Eska® 白色双面纸板

技术特性和规格



V.06/25

## 技术特性 (指示)

厚度 * 按照 ISO 534	克重 按照 ISO 536	动态硬度 按照 ISO 5629	脆裂强度 按照 ISO 2759	COBB60 按照 ISO 535			
mm	g/m <sup>2</sup>	MD mNm	CD mNm	顶部 kPa	底部 kPa	最顶部 g/m <sup>2</sup> /60sec	最底部 g/m <sup>2</sup> /60sec
0.75	535	50	35	700	700	50	50
1.00	675	330	180	820	820	50	50
1.25	850	665	345	880	880	50	50
1.50	1000	980	530	965	965	50	50

\* 可根据要求提供其他厚度规格。

	规格	单位	公差	测试方法
厚度	见上文	mm	< 1.5 mm ± 0.05 mm (托盘平均) ≥ 1.5 mm ± 3% (托盘平均)	ISO 534
尺寸		mm	成张 ± 1 mm 旋转切割 ± 0.25 mm 模切 ± 0.20 mm	
平整度	0	%	凸 CD max. 1.5% MD max. 1.0% 凹 CD max. 1.0% MD max. 1.0% S形 CD - 成张 < 1 m. max. 3 mm - 成张 ≥ 1 m. max. 5 mm MD max. 3 mm	Eska
水分含量	8.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0% (托盘平均)	ISO 287

## 产品证书

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

## 规格

- 可提供由 400 mm x 500 mm (LG) 至 1600 mm x 1600 mm (LG) 之间的大张尺寸。
- 可提供由 100 mm x 150 mm (LG) 至 680 mm x 1370 mm (LG) 之间的旋切尺寸。
- 可根据要求提供其他纸张尺寸和模切规格。