



ESKA 再生牛仔纸板

环保且100%可生物降解

ESKA 再生牛仔纸板, 我们的新型创新环保实芯纸板, 由可回收的牛仔纤维制成。它是独特且可定制的产品, 这是因为制造过程潜在各种可能性和变化, 使颜色和纹理有无限的完美组合。

它始终平整如一。

ESKA 再生牛仔纸板突破界限, 并且非常适合奢侈品行业。

技术特性 (指示)

厚度 * 按照 ISO 534	克重 按照 ISO 536	动态硬度 按照 ISO 5629	脆裂强度 按照 ISO 2759			COBB60 按照 ISO 535	
mm	g/m²	MD mNm	CD mNm	顶部 kPa	底部 kPa	最顶部 g/m²/60sec	最底部 g/m²/60sec
1.50	1020	820	435	1145	1145	50	50
2.00	1320	1780	975	1345	1345	50	50

* 可根据要求提供其他厚度规格。

	规格	单位	公差		测试方法
牛仔纤维含量	min 15	%			
厚度	见上文	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (托盘平均) ± 3% (托盘平均)	ISO 534
尺寸		mm	成张 旋转切割 模切	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.20 mm	
平整度	0	%	凸 凹 S形	CD max. 1.5% MD max. 1.0% CD max. 1.0% MD max. 1.0% CD - 成张 < 1 m. max. 3 mm - 成张 ≥ 1 m. max. 5 mm MD max. 3 mm	Eska
水分含量	8.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(托盘平均)	ISO 287

产品证书

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

规格

- 按要求提供纸板尺寸。
- 可提供尺寸 890 x 1190 mm (LG)。