



Eska[®] 拼图纸板

裱合绝佳，易于进行模切。

Eska[®]拼图纸板是我们为拼图行业提供的实心纸板。

提供蓝色和灰色两种颜色，100%由再生纸制造。

Eska[®]拼图纸板特地为拼图行业而开发。



技术特性 (指示)

产品	厚度 按照 ISO 534	克重 按照 ISO 536	动态硬度 按照 ISO 5629	脆裂强度 按照 ISO 2759		COBB60 按照 ISO 535		
	mm	g/m ²	MD mNm	CD mNm	顶部 kPa	底部 kPa	最顶部 g/m ² /60sec	最底部 g/m ² /60sec
灰色	1.25	790	500	210	845	845		
	1.40	880	660	290	885	885		
	1.50	945	785	350	920	920		
	1.75	1105	1175	530	1005	1005		
	1.90	1195	1450	665	1060	1060		
	2.00	1260	1655	765	1100	1100		
	2.10	1325	1880	875	1145	1145		
	2.25	1420	2240	1060	1210	1210		
	2.40	1510	2635	1265	1285	1285		
	2.50	1575	2920	1415	1335	1335		
	2.75	1735	3700	1835	1470	1470		
	3.00	1890	4575	2330	1615	1615		
	3.25	2050	5900	2860	1800	1800		
	3.50	2205	7230	3525	2000	2000		
蓝色	1.50	1000	785	350	920	920		
	1.75	1165	1175	530	1005	1005		
	1.90	1265	1450	665	1060	1060		
	2.25	1495	2240	1060	1210	1210		

	规格	单位	公差		测试方法
厚度	见上文	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (托盘平均) ± 3% (托盘平均)	ISO 534
尺寸		mm	成张 旋转切割 模切	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.2 mm	
平整度	0	%	凸 凹 S形	CD max. 1.5% MD max. 1.0% CD max. 1.0% MD max. 1.0% CD - 成张 < 1 m. max. 3 mm - 成张 ≥ 1 m. max. 5 mm MD max. 3 mm	Eska
水分含量		%	-1.5 % / +1.0%	(托盘平均)	ISO 287
灰色	7.0% abs.				
蓝色	6.0% abs.				

产品证书

- FSC® Recycled 100% (DNV-COC-002632)
- 100% PEFC (DNVSE-PEFC-COC-360)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

规格

- 可提供由 500 mm x 500 mm 至 1200 mm x 1600 mm 之间的大张尺寸。
- 可提供由 100 mm x 150 mm 至 480 mm x 1360 mm 之间的旋切尺寸。
- 可提供由 100 mm x 150 mm 至 720 mm x 1050 mm 之间的模切尺寸。