



## ESKA JEANS

Eco-responsable et 100% biodégradable

**ESKA JEANS, notre nouveau carton compact innovant et éco-responsable, fabriqué à partir de fibres de jeans recyclés.**

**La couleur et la texture d'ESKA JEANS varient en fonction des fibres utilisées, ce qui permet de pouvoir l'adapter à l'infini aux besoins de chaque marque.**

**Posé à plat, il reste plat.**

**ESKA JEANS repousse les limites et convient parfaitement à l'univers du luxe.**



PROPRIÉTÉS TECHNIQUES (INDICATIF)

| ÉPAISSEUR *          | GRAMMAGE             | RIGIDITÉ DYNAMIQUE    |           | RÉSISTANCE À L'ÉCLATEMENT |                | COBB60                   |                           |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| Conformément ISO 534 | Conformément ISO 536 | Conformément ISO 5629 |           | Conformément ISO 2759     |                | Conformément ISO 535     |                           |
| mm                   | g/m²                 | OM<br>mNm             | OT<br>mNm | dessus<br>kPa             | dessous<br>kPa | max dessus<br>g/m²/60sec | max dessous<br>g/m²/60sec |
| 1.50                 | 1020                 | 820                   | 435       | 1145                      | 1145           | 50                       | 50                        |
| 2.00                 | 1320                 | 1780                  | 975       | 1345                      | 1345           | 50                       | 50                        |

\* D'autres épaisseurs sont disponibles sur demande.

|                            | SPÉCIFICATIONS | UNITÉS | TOLÉRANCES                           |                                                                                                                                               | MÉTHODES D'ESSAI |
|----------------------------|----------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| CONTENU DE FIBRES EN JEANS | min 15         | %      |                                      |                                                                                                                                               |                  |
| ÉPAISSEUR                  | Voir ci-dessus | mm     | < 1.5 mm<br>≥ 1.5 mm                 | ± 0.05 mm (moyenne palette)<br>± 3% (moyenne palette)                                                                                         | ISO 534          |
| DIMENSION                  |                | mm     | Feuilles<br>Découpes<br>Perforations | ± 1 mm<br>± 0.25 mm<br>± 0.20 mm                                                                                                              |                  |
| PLANÉITÉ                   | 0              | %      | Convexe<br><br>Concave<br><br>En S   | OT max. 1.5%<br>OM max. 1.0%<br>OT max. 1.0%<br>OM max. 1.0%<br>OT - feuilles < 1 m. max. 3 mm<br>- feuilles ≥ 1 m. max. 5 mm<br>OM max. 3 mm | Eska             |
| TENEUR EN HUMIDITÉ         | 8.0% abs.      | %      | -1.5 % / +1.0%                       | (moyenne palette)                                                                                                                             | ISO 287          |

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

DIMENSIONS

- Dimensions des feuilles sur demande
- Tailles disponibles 890 x 1190 mm (LG)