

www.eska.com



## Eska®mono black

Especificações técnicas



## **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INDICATIVO)**

ESPESSURA* Conforme ISO 534	GRAMAGEM Conforme ISO 536	RIGIDEZ DINÂMICA Conforme ISO 5629		RESISTÊNCIA À ROTURA Conforme ISO 2759		COBB60 Conforme ISO 535
mm	g/m²	<b>MD</b> mNm	<b>CD</b> mNm	<b>cara</b> kPa	<b>verso</b> kPa	max, verso g/m²/60sec
1.00	675	355	170	725	870	50
1.10	725	420	200	755	895	50
1.20	785	495	235	780	920	50
1.25	815	550	265	795	935	50
1.30	835	590	285	810	945	50
1.40	900	690	335	840	975	50
1.50	975	820	395	870	1005	50
1.70	1075	1145	560	930	1055	50
1.80	1145	1365	675	960	1080	50
1.90	1200	1595	790	985	1110	50
2.00	1275	1890	935	1015	1140	50
2.40	1495	2565	1265	1115	1225	50

<sup>\*</sup> Outras espessuras disponíveis mediante solicitação.

	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	TOLERÂNCIAS		MÉTODOS DE CONTROLE
ESPESSURA	Ver a cima	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (média por palete) ± 3% (média por palete)	ISO 534
ТАМАННО		mm	Folhas Cunhar Cortar	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.20 mm	
PLANIMETRÍA	0	%	Convexo  Côncavo  Forma de 'S'	CD max. 1.5%  MD max. 1.0%  CD max. 1.0%  MD max. 1.0%  CD - folhas < 1 m. max. 3 mm  - folhas ≥ 1 m. max. 5 mm  MD max. 3 mm	Eska
CONTEÚDO DE HUMIDADE	8.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(média por palete)	ISO 287

## **CERTIFICADOS DO PRODUTO**

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

## **TAMANHOS**

- $\bullet$  Folhas grandes disponíveis em qualquer medida desde 400 x 500 mm (LG) a 1600 x 1600 mm (LG)
- $\bullet$  Formatos cortados em qualquer medida desde 100 x 150 mm (LG) a 680 x 1370 mm (LG)
- Outros formatos de folhas e cortes disponíveis mediante solicitação