



Eska[®] puzzle

Laminação perfeita, fácil de cortar e cunhar

**O Eska[®]puzzle é o nosso cartão para a indústria de quebra-cabeças.
Está disponível em azul e cinzento e é feito de papel 100% reciclado.
O Eska[®]puzzle foi desenvolvido especialmente para quebra-cabeças.**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INDICATIVO)

| PRODUTO | ESPESSURA | GRAMAGEM | RIGIDEZ DINÂMICA | | RESISTÊNCIA À ROTURA | | COBB60 | |
|----------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Conforme ISO 534 | Conforme ISO 536 | Conforme ISO 5629 | Conforme ISO 5629 | Conforme ISO 2759 | Conforme ISO 2759 | Conforme ISO 535 | Conforme ISO 535 |
| | mm | g/m ² | MD mNm | CD mNm | cara kPa | verso kPa | max cara g/m ² /60sec | max verso g/m ² /60sec |
| CINZENTO | 1.25 | 790 | 500 | 210 | 845 | 845 | | |
| | 1.40 | 880 | 660 | 290 | 885 | 885 | | |
| | 1.50 | 945 | 785 | 350 | 920 | 920 | | |
| | 1.75 | 1105 | 1175 | 530 | 1005 | 1005 | | |
| | 1.90 | 1195 | 1450 | 665 | 1060 | 1060 | | |
| | 2.00 | 1260 | 1655 | 765 | 1100 | 1100 | | |
| | 2.10 | 1325 | 1880 | 875 | 1145 | 1145 | | |
| | 2.25 | 1420 | 2240 | 1060 | 1210 | 1210 | | |
| | 2.40 | 1510 | 2635 | 1265 | 1285 | 1285 | | |
| | 2.50 | 1575 | 2920 | 1415 | 1335 | 1335 | | |
| | 2.75 | 1735 | 3700 | 1835 | 1470 | 1470 | | |
| | 3.00 | 1890 | 4575 | 2330 | 1615 | 1615 | | |
| | 3.25 | 2050 | 5900 | 2860 | 1800 | 1800 | | |
| | 3.50 | 2205 | 7230 | 3525 | 2000 | 2000 | | |
| AZUL | 1.50 | 1000 | 785 | 350 | 920 | 920 | | |
| | 1.75 | 1165 | 1175 | 530 | 1005 | 1005 | | |
| | 1.90 | 1265 | 1450 | 665 | 1060 | 1060 | | |
| | 2.25 | 1495 | 2240 | 1060 | 1210 | 1210 | | |

| | ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | TOLERÂNCIAS | | MÉTODOS DE CONTROLE |
|--|------------------------|---------|------------------------------------|---|---------------------|
| ESPESSURA | Ver a cima | mm | < 1.5 mm ≥ 1.5 mm | ± 0.05 mm (média por palete) ± 3% (média por palete) | ISO 534 |
| TAMANHO | | mm | Folhas Cunhar Cortar | ± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.2 mm | |
| PLANIMETRIA | 0 | % | Convexo Côncavo Forma de 'S' | CD max. 1.5% MD max. 1.0% CD max. 1.0% MD max. 1.0% CD - folhas < 1 m. max. 3 mm - folhas ≥ 1 m. max. 5 mm MD max. 3 mm | Eska |
| CONTEÚDO DE HUMIDADE CINZENTO AZUL | 7.0% abs. 6.0% abs. | % | -1.5% / +1.0% | (média por palete) | ISO 287 |

CERTIFICADOS DO PRODUTO

- FSC® recycled 100% (CU-COC-809179)
- 100% PEFC (CU-PEFC-809179)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

TAMANHOS

- Folhas grandes disponíveis em qualquer medida desde 500 x 500 mm a 1200 x 1600 mm
- Formatos cortados em qualquer medida desde 100 x 150 mm a 480 x 1360 mm
- Formatos cunhados disponíveis em qualquer medida desde 100 x 150 mm a 720 x 1050 mm