



Eska® colours

Возобновленное качество и богатый цвет

Трехслойный жесткий тонированный в массе картон насыщенных и ярких цветов для создания идеальной готовой премиальной упаковки, вкладок, демонстрационных маркетинговых материалов и высококачественной канцелярской продукции премиального уровня.

Eska® colours предлагает уникальную текстуру с бесконечными возможностями печати, резки и создания формы.

Жесткий и плоский картон - вне зависимости от толщины.

Гарантирует оптимальную защиту вашего продукта и выделяет уникальный характер вашего бренда.

Мы создаем материалы для вашей идентичности с 1879 года.



Eska®red



Eska®pink



Eska®orange



Eska®taupe



Eska®green



Eska®blue



Eska®azur



Eska®yellow

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ

| ТОЛЩИНА в соответствии с ISO 534 | ПЛОТНОСТЬ в соответствии с ISO 536 | ДИНАМИЧЕСКАЯ ЖЕСТКОСТЬ в соответствии с ISO 5629 | | РАЗРЫВНАЯ ПРОЧНОСТЬ в соответствии с ISO 2759 | | ВПИТИВАЕМОСТЬ ПО СОВВ60 в соответствии с ISO 535 | |
|--|--|--|------------------------|---|------------|--|-------------------------------------|
| | | ПРОДОЛЬНАЯ (MD) mNm | ПОПЕРЕЧНАЯ (CD) mNm | верх kPa | низ kPa | max верх г/м ² /60 сек | max низ г/м ² /60 сек |
| 1.00 | 615 | 325 | 200 | 1100 | 1100 | 50 | 50 |
| 1.25 | 725 | 555 | 330 | 1110 | 1110 | 50 | 50 |
| 1.50 | 835 | 870 | 495 | 1125 | 1125 | 50 | 50 |
| 1.75 | 950 | 1265 | 695 | 1140 | 1140 | 50 | 50 |
| 2.00 | 1060 | 1750 | 935 | 1160 | 1160 | 50 | 50 |

| | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | ДОПУСКИ | | МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ |
|------------------|--------------|---------------|--|---|--------------------|
| ТОЛЩИНА | см. выше | мм | < 1.5 мм ≥ 1.5 мм | ± 0.05 мм (среднее по паллете) ± 3% (среднее по паллете) | ISO 534 |
| ФОРМАТЫ ЛИСТА | | мм | стандартная резка роторная резка вырубка | ± 1 мм ± 0.25 мм ± 0.2 мм | |
| ПЛОСКОСТНОСТЬ | 0 | % | Выпуклость Вогнутость S-форма | Поперечная max. 1.5% Продольная max. 1.0% Поперечная max. 1.0% Продольная max. 1.0% Поперечная - листы < 1 м. max. 3 мм - листы ≥ 1 м. max. 5 мм Продольная max. 3 мм | Eska |
| СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ | 8.0% abs. | % | -1.5 % / +1.0% | (среднее по паллете) | ISO 287 |

СЕРТИФИКАТЫ ПРОДУКЦИИ

- FSC® Mix 100% (DNV-COC-002632)
- 75% PEFC (DNVSE-PEFC-COC-360)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

ДОСТУПНЫЕ ФОРМАТЫ ЛИСТОВ

- Стандартная резка любых форматов листа доступна в диапазоне от 500x500мм до 1200x1600мм
- Роторная резка меньших форматов листа доступна в диапазоне от 100x150мм до 480x1360мм
- Вырубка любых форм и форматов листа доступна в диапазоне от 100x150мм до 720x1050мм