

www.eska.com



Eska®mono black

Propiedades técnicas y especificaciones



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (INDICACIONES)

CALIBRE* Conforme a ISO 534	GRAMAJE Conforme a ISO 536	RIGIDEZ DINÁMICA Conforme a ISO 5629		RESISTENCIA A LA ROTURA Conforme a ISO 2759		COBB60 Conforme a ISO 535
mm	g/m²	MD mNm	CD mNm	cara kPa	reverso kPa	máx, reverso g/m²/60sec
1.00	675	355	170	725	870	50
1.10	725	420	200	755	895	50
1.20	785	495	235	780	920	50
1.25	815	550	265	795	935	50
1.30	835	590	285	810	945	50
1.40	900	690	335	840	975	50
1.50	975	820	395	870	1005	50
1.70	1075	1145	560	930	1055	50
1.80	1145	1365	675	960	1080	50
1.90	1200	1595	790	985	1110	50
2.00	1275	1890	935	1015	1140	50
2.40	1495	2565	1265	1115	1225	50

^{*} Otros gramajes disponibles bajo pedido.

	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	TOLERANCIAS		MÉTODOS DE CONTROL
CALIBRE	Ver arriba	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (promedio palet) ± 3% (promedio palet)	ISO 534
TAMAÑO		mm	Hojas Troquelar Cortar	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.20 mm	
PLANIMETRÍA	0	%	Convexo Cóncavo Forma de 'S'	CD max. 1.5% MD max. 1.0% CD max. 1.0% MD max. 1.0% CD - hojas < 1 m. max. 3 mm - hojas ≥ 1 m. max. 5 mm MD max. 3 mm	Eska
CONTENIDO DE HUMEDAD	8.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(promedio palet)	ISO 287

CERTIFICADOS DEL PRODUCTO

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

TAMAÑOS

- Hojas grandes en cualquier tamaño a partir de 400 x 500 mm (LG) hasta 1600 x 1600 mm (LG)
- Los tamaños de formatos están disponibles en cualquier medida a partir de 100 x 150 mm (LG) hasta 680 x 1370 mm (LG)
- Otros tamaños de hojas y formatos troquelados, disponibles bajo demanda