



Eska[®]透心白色纸板

100%高品质再生纸

Eska[®]透心白色纸板由首次回收的纤维制成。

使用这些高品质的原材料，可完全控制纸板的纹理、刚性和可运行性。

百分之百的回收、可回收和优质。

成就奢侈品与可持续发展相辅相成。

Eska®透心白色纸板

技术特性和规格



V.12/19

技术特性 (指示)

厚度 按照 ISO 534	克重 按照 ISO 536	动态硬度 按照 ISO 5629	脆裂强度 按照 ISO 2759	COBB60 按照 ISO 535			
mm	g/m ²	MD mNm	CD mNm	顶部 kPa	底部 kPa	最顶部 g/m ² /60sec	最底部 g/m ² /60sec
1.00	615	325	200	835	835	50	50
1.25	725	555	330	880	880	50	50
1.50	835	870	495	913	913	50	50
1.75	950	1265	695	938	938	50	50
2.00	1060	1750	935	954	954	50	50

	规格	单位	公差		测试方法
厚度	见上文	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (托盘平均) ± 3% (托盘平均)	ISO 534
尺寸		mm	成张 旋转切割 模切	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.2 mm	
平整度	0	%	凸 凹 S形	CD max. 1.5% MD max. 1.0% CD max. 1.0% MD max. 1.0% CD - 成张 < 1 m. max. 3 mm - 成张 ≥ 1 m. max. 5 mm MD max. 3 mm	Eska
水分含量	8.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(托盘平均)	ISO 287

产品证书

- FSC® mix 100% (CU-COC-809179)
- 75% PEFC (CU-PEFC-809179)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

规格

- 可提供由 500 mm x 500 mm 至 1200 mm x 1600 mm 之间的大张尺寸。
- 可提供由 100 mm x 150 mm 至 480 mm x 1360 mm 之间的旋切尺寸。
- 可提供由 100 mm x 150 mm 至 720 mm x 1050 mm 之间的模切尺寸。