



## Eska<sup>®</sup>白色双面纸板

亮眼夺目独特魅力

Eska<sup>®</sup>白色双面纸板是白色衬里、灰色板心的实心纸板。

产品纸板平整度佳，并能始终保持平整如一，因而可塑性极为优良。

极为适合用于豪华包装，尤其是包装插页和展示板等。

# Eska® 白色双面纸板

技术特性和规格



V.12/19

## 技术特性 (指示)

厚度 按照 ISO 534	克重 按照 ISO 536	动态硬度 按照 ISO 5629	脆裂强度 按照 ISO 2759	COBB60 按照 ISO 535			
mm	g/m <sup>2</sup>	MD mNm	CD mNm	顶部 kPa	底部 kPa	最顶部 g/m <sup>2</sup> /60sec	最底部 g/m <sup>2</sup> /60sec
1.00	675	330	180	820	860	50	50
1.25	850	665	345	880	875	50	50
1.50	1000	980	530	865	890	50	50

	规格	单位	公差	测试方法	
厚度	见上文	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (托盘平均) ± 3% (托盘平均)	ISO 534
尺寸		mm	成张 旋转切割 模切	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.2 mm	
平整度	0	%	凸 凹 S形	CD max. 1.5% MD max. 1.0% CD max. 1.0% MD max. 1.0% CD - 成张 < 1 m. max. 3 mm - 成张 ≥ 1 m. max. 5 mm MD max. 3 mm	Eska
水分含量	8.0% abs.	%	-1.5% / +1.0%	(托盘平均)	ISO 287

## 产品证书

- FSC® recycled 100% (CU-COC-809179)
- 100% PEFC (CU-PEFC-809179)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

## 规格

- 可提供由 500 mm x 500 mm 至 1200 mm x 1600 mm 之间的大张尺寸。
- 可提供由 100 mm x 150 mm 至 480 mm x 1360 mm 之间的旋切尺寸。
- 可提供由 100 mm x 150 mm 至 720 mm x 1050 mm 之间的模切尺寸。