



Eska[®]白色单面纸板

具备环保特质的白色纸板

Eska[®]白色单面纸板是白色衬里的灰纸板，

极为适用于广告板、展示板和豪华包装。

它平整度佳，并能始终保持平整如一。

Eska[®]白色单面纸板是单面裱合白色胶板衬里纸。

Eska® 白色单面纸板

技术特性和规格



V.12/19

技术特性 (指示)

厚度 按照 ISO 534	克重 按照 ISO 536	动态硬度 按照 ISO 5629	脆裂强度 按照 ISO 2759	COBB60 按照 ISO 535			
mm	g/m ²	MD mNm	CD mNm	顶部 kPa	底部 kPa	最顶部 g/m ² /60sec	最底部 g/m ² /60sec
1.00	675	355	170	725	870		50
1.20	785	495	235	780	920		50
1.40	900	690	335	840	975		50
1.50	975	820	395	870	1005		50
1.70	1075	1145	560	930	1055		50
1.90	1200	1595	790	985	1110		50
2.00	1275	1890	935	1015	1140		50

	规格	单位	公差		测试方法
厚度	见上文	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (托盘平均) ± 3% (托盘平均)	ISO 534
尺寸		mm	成张 旋转切割 模切	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.2 mm	
平整度	0	%	凸 凹 S形	CD max. 1.5% MD max. 1.0% CD max. 1.0% MD max. 1.0% CD - 成张 < 1 m. max. 3 mm - 成张 ≥ 1 m. max. 5 mm MD max. 3 mm	Eska
水分含量	8.0% abs.	%	-1.5% / +1.0%	(托盘平均)	ISO 287

产品证书

- FSC® recycled 100% (CU-COC-809179)
- 100% PEFC (CU-PEFC-809179)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

规格

- 可提供由 500 mm x 500 mm 至 1200 mm x 1600 mm 之间的大张尺寸。
- 可提供由 100 mm x 150 mm 至 480 mm x 1360 mm 之间的旋切尺寸。
- 可提供由 100 mm x 150 mm 至 720 mm x 1050 mm 之间的模切尺寸。