



Eska[®] frogcover

Unsere dünnste Buchbinderpappe

Eska[®] frogcover ist mit 1mm unsere dünnste dreilagige Buchbinderpappe.

Das Gewicht eines mit Eska[®] frogcover gebundenen Buches ist zu vergleichen, mit dem eines gewöhnlichen Taschenbuchs.

Dennoch sieht es aus und wirkt es wie ein gebundenes Buch.

Gleiches Gewicht, anderes Erscheinungsbild.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN (ANGABE)

PRODUKT	STÄRKE	GEWICHT IN GRAMM	DYNAMISCHE STEIFIGKEIT		BERSTDRUCK		COBB60	
	gemäß ISO 534	gemäß ISO 536	gemäß ISO 5629	gemäß ISO 5629	gemäß ISO 2759	gemäß ISO 2759	gemäß ISO 535	gemäß ISO 535
	mm	g/m ²	MR mNm	QR mNm	oben kPa	unten kPa	max oben g/m ² /60sec	max unten g/m ² /60sec
BEKLEBT	1.00	675	270	115	815	815		

	SPEZIFIKATIONEN	EINHEITEN	TOLERANZEN		TESTMETHODEN
STÄRKE	siehe oben	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (Palettendurchschnitt) ± 3% (Palettendurchschnitt)	ISO 534
FORMAT		mm	Bögen Rotativ geschnittene Stanz	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.2 mm	
FLACHLIEGEND	0	%	Konvex Koncav S-förmig	QR max. 1.5% MR max. 1.0% QR max. 1.0% MR max. 1.0% QR - Bögen < 1 m. max. 3 mm - Bögen ≥ 1 m. max. 5 mm MR max. 3 mm	Eska
FEUCHTIGKEITSGEHALT	7.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(Palettendurchschnitt)	ISO 287

PRODUKTZERTIFIKATE

- FSC® recycled 100% (CU-COC-809179)
- 100% PEFC (CU-PEFC-809179)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

FORMATE

- Großbögen sind zwischen minimal 500 x 500 mm und maximal 1200 x 1600 mm in jedem Format verfügbar
- Rotativ geschnittene Formate sind zwischen minimal 100 x 150 mm und maximal 480 x 1360 mm in jeder Größe verfügbar
- Stanzformate sind in jedem Format zwischen minimal 100 x 150 mm und 720 x 1050 mm verfügbar