



## Eska<sup>®</sup>black

Noir intense et durable

**Un emballage de luxe suggère soin et délicatesse.**

**Il attire le regard et invite au toucher.**

**Un emballage attrayant est l'annonce d'un produit d'excellente qualité.**

**Le matériau destiné à un tel emballage doit répondre à ces exigences.**

**Eska<sup>®</sup>black est d'un noir intense et a été spécialement conçu et développé sans concession pour l'univers de l'emballage de luxe.**

## PROPRIÉTÉS TECHNIQUES (INDICATIF)

ÉPAISSEUR Conformément ISO 534	GRAMMAGE Conformément ISO 536	RIGIDITÉ DYNAMIQUE Conformément ISO 5629		RÉSISTANCE À L'ÉCLATEMENT Conformément ISO 2759		COBB60 Conformément ISO 535	
		OM mNm	OT mNm	dessus kPa	dessous kPa	max dessus g/m <sup>2</sup> /60sec	max dessous g/m <sup>2</sup> /60sec
1.00	715	335	220	1200	1200	50	50
1.25	880	590	390	1200	1195	50	50
1.50	1015	970	615	1285	1315	50	50
1.75	1190	1910	1060	1890	1770	50	50
2.00	1370	2245	1290	1990	1855	50	50

	SPÉCIFICATIONS	UNITÉS	TOLÉRANCES		MÉTHODES D'ESSAI
NIVEAU DE COULEUR L	24		+/- 1		CIE-Lab
ÉPAISSEUR	Voir ci-dessus	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (moyenne palette) ± 3% (moyenne palette)	ISO 534
DIMENSION		mm	Feuilles Découpes Perforations	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.2 mm	
PLANÉITÉ	0	%	Convexe  Concave  En S	OT max. 1.5% OM max. 1.0% OT max. 1.0% OM max. 1.0% OT - feuilles < 1 m. max. 3 mm - feuilles ≥ 1 m. max. 5 mm OM max. 3 mm	Eska
TENEUR EN HUMIDITÉ	8.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(moyenne palette)	ISO 287

## CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- FSC® mix 100% (CU-COC-809179)
- 75% PEFC (CU-PEFC-809179)
- EN-71-Part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

## DIMENSIONS

- Vendu en grandes feuilles en toutes dimensions allant de 500 x 500 mm à 1200 x 1600 mm
- Des formats de découpe rotative sont vendus en toutes dimensions allant de 100 x 150 mm à 480 x 1360 mm
- Formats de découpe disponibles dans toutes les tailles, de 100 x 150 mm à 720 x 1050 mm