



Eska[®]board

Cartone accoppiato a tre strati realizzato completamente in carta riciclata.

Planarità perfetta.

Il nostro cartone offre una perfetta planarità anche quando viene trasformato in prodotto finito.

Siamo riusciti ad ottenere questo risultato producendo noi stessi la carta da rivestimento, monitorando accuratamente il processo di produzione e mantenendo i corretti livelli di umidità durante la lavorazione.

Planarità effettiva con Eska[®]board.

PROPRIETÀ TECNICHE (INDICATIVE)

| PRODOTTO | SPESORE | GRAMMATURA | RIGIDITÀ DINAMICA | | RESISTENZA ALLO SCOPPIO | | COBB60 | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | In base a ISO 534 | In base a ISO 536 | In base a ISO 5629 | | In base a ISO 2759 | | In base a ISO 535 | |
| | mm | g/m ² | DF mNm | CF mNm | sopra kPa | sotto kPa | max sopra g/m ² /60sec | max sotto g/m ² /60sec |
| NON ACCOPPIATO | 1.00 | 630 | 170 | 90 | 540 | 540 | | |
| ACCOPPIATO | 1.25 | 790 | 500 | 210 | 845 | 845 | | |
| | 1.40 | 880 | 660 | 290 | 885 | 885 | | |
| | 1.50 | 945 | 785 | 350 | 920 | 920 | | |
| | 1.75 | 1105 | 1175 | 530 | 1005 | 1005 | | |
| | 1.90 | 1195 | 1450 | 665 | 1060 | 1060 | | |
| | 2.00 | 1260 | 1655 | 765 | 1100 | 1100 | | |
| | 2.10 | 1325 | 1880 | 875 | 1145 | 1145 | | |
| | 2.25 | 1420 | 2240 | 1060 | 1210 | 1210 | | |
| | 2.40 | 1510 | 2635 | 1265 | 1285 | 1285 | | |
| | 2.50 | 1575 | 2920 | 1415 | 1335 | 1335 | | |
| | 2.75 | 1735 | 3700 | 1835 | 1470 | 1470 | | |
| | 3.00 | 1890 | 4575 | 2330 | 1615 | 1615 | | |
| | 3.25 | 2050 | 5900 | 2860 | 1800 | 1800 | | |
| | 3.50 | 2205 | 7230 | 3525 | 2000 | 2000 | | |
| | 3.75 | 2365 | 8270 | 3950 | 2085 | 2085 | | |
| | 4.00 | 2520 | 9810 | 4900 | 2240 | 2240 | | |

| | SPECIFICHE | UNITÀ | TOLLERANZE | | METODI DI PROVA |
|------------------------------|------------|-------|-------------------------------------|---|-----------------|
| SPESORE | Vedi sopra | mm | < 1.5 mm ≥ 1.5 mm | ± 0.05 mm (media del bancale) ± 3% (media del bancale) | ISO 534 |
| DIMENSIONE | | mm | Fogli Taglio Fustellatura | ± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.2 mm | |
| POSIZIONE ORIZZONTALE | 0 | % | Convesso Concavo A forma di S | CF max. 1.5% DF max. 1.0% CF max. 1.0% DF max. 1.0% CF - fogli < 1 m. max. 3 mm - fogli ≥ 1 m. max. 5 mm DF max. 3 mm | Eska |
| UMIDITÀ PRESENTE | 7.0% abs. | % | -1.5 % / +1.0% | (media del bancale) | ISO 287 |

CERTIFICATI DEL PRODOTTO

- FSC® recycled 100% (CU-COC-809179)
- 100% PEFC (CU-PEFC-809179)
- Blue Angel The German Ecolabel (RAL)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

DIMENSIONI

- Fogli stesi disponibili in qualsiasi formato da 500 x 500 mm a 1200 x 1600 mm
- Cartone tagliato in quadranti disponibile in qualsiasi formato da 100 x 150 mm a 480 x 1360 mm
- Fogli fustellati disponibili in qualsiasi formato da 100 x 150 mm a 720 x 1050 mm