



## Eska<sup>®</sup>black

Preto intenso e sustentável

**As embalagens de luxo exalam cuidado e dedicação.**

**Seduz a visão e convida ao toque.**

**As embalagens com um desenho fascinante introduzem um produto de qualidade superior.**

**O material para tal embalagem tem de cumprir essas características.**

**O Eska<sup>®</sup>black em preto intenso foi desenvolvido para a indústria de embalagens de luxo.**

**Supera os limites e foi desenvolvido sem concessões.**

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INDICATIVO)

ESPESSURA Conforme ISO 534		GRAMAGEM Conforme ISO 536		RIGIDEZ DINÂMICA Conforme ISO 5629		RESISTÊNCIA À ROTURA Conforme ISO 2759		COBB60 Conforme ISO 535	
mm	g/m <sup>2</sup>	MD mNm	CD mNm	cara kPa	verso kPa	max cara g/m <sup>2</sup> /60sec	max verso g/m <sup>2</sup> /60sec		
1.00	715	335	220	1200	1200	50	50		
1.25	880	590	390	1200	1195	50	50		
1.50	1015	970	615	1285	1315	50	50		
1.75	1190	1910	1060	1890	1770	50	50		
2.00	1370	2245	1290	1990	1855	50	50		

	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	TOLERÂNCIAS		MÉTODOS DE CONTROLE
<b>COR - NÍVEL L</b>	24			+/- 1	CIE-Lab
<b>ESPESSURA</b>	Ver a cima	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (média por palete) ± 3% (média por palete)	ISO 534
<b>TAMANHO</b>		mm	Folhas Cunhar Cortar	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.2 mm	
<b>PLANIMETRIA</b>	0	%	Convexo  Côncavo  Forma de 'S'	CD max. 1.5% MD max. 1.0% CD max. 1.0% MD max. 1.0% CD - folhas < 1 m. max. 3 mm - folhas ≥ 1 m. max. 5 mm MD max. 3 mm	Eska
<b>CONTEÚDO DE HUMIDADE</b>	8.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(média por palete)	ISO 287

### CERTIFICADOS DO PRODUTO

- FSC® mix 100% (CU-COC-809179)
- 75% PEFC (CU-PEFC-809179)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

### TAMANHOS

- Folhas grandes disponíveis em qualquer medida desde 500 x 500 mm a 1200 x 1600 mm
- Formatos cortados em qualquer medida desde 100 x 150 mm a 480 x 1360 mm
- Formatos cunhados disponíveis em qualquer medida desde 100 x 150 mm a 720 x 1050 mm