



## Eska® frogcover

Наш самый тонкий картон для книжного переплета

**Eska®frogcover – многослойный переплетный картон толщиной 1 мм.**

**Вес книги в переплете из Eska®frogcover можно сравнить с книгой в мягкой обложке, но все же она выглядит и ощущается как книга в твердом переплете.**

**Тот же вес, но другой внешний вид и другое впечатление.**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (ПОКАЗАТЕЛИ)

ПРОДУКТ	ТОЛЩИНА	ПЛОТНОСТЬ	ДИНАМИЧЕСКАЯ ЖЕСТКОСТЬ		РАЗРЫВНАЯ ПРОЧНОСТЬ		ВПИТИВАЕМОСТЬ ПО СОВВ60	
	в соответствии с ISO 534	в соответствии с ISO 536	в соответствии с ISO 5629	в соответствии с ISO 5629	в соответствии с ISO 2759	в соответствии с ISO 2759	в соответствии с ISO 535	в соответствии с ISO 535
	мм	г/м <sup>2</sup>	ПРОДОЛЬНАЯ (MD) mNm	ПОПЕРЕЧНАЯ (CD) mNm	верх кПа	низ кПа	тах верх г/м <sup>2</sup> /60 сек	тах низ г/м <sup>2</sup> /60 сек
МНОГОСЛОЙНЫЙ	1.00	675	270	115	815	815		

	СПЕЦИФИКАЦИЯ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	ДОПУСКИ		МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ
ТОЛЩИНА	см. выше	мм	< 1.5 мм ≥ 1.5 мм	± 0.05 мм (среднее по паллете) ± 3% (среднее по паллете)	ISO 534
ФОРМАТЫ ЛИСТА		мм	стандартная резка роторная резка вырубка	± 1 мм ± 0.25 мм ± 0.2 мм	
ПЛОСКОСТНОСТЬ	0	%	Выпуклость Вогнутость S-форма	Поперечная max. 1.5% Продольная max. 1.0% Поперечная max. 1.0% Продольная max. 1.0% Поперечная - листы < 1 м. max. 3 мм - листы ≥ 1 м. max. 5 мм Продольная max. 3 мм	Eska
СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ	7.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(среднее по паллете)	ISO 287

### СЕРТИФИКАТЫ ПРОДУКЦИИ

- FSC® recycled 100% (CU-COC-809179)
- 100% PEFC (CU-PEFC-809179)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

### ДОСТУПНЫЕ ФОРМАТЫ ЛИСТОВ

- Стандартная резка любых форматов листа доступна в диапазоне от 500x500мм до 1200x1600мм
- Роторная резка меньших форматов листа доступна в диапазоне от 100x150мм до 480x1360мм
- Вырубка любых форм и форматов листа доступна в диапазоне от 100x150мм до 720x1050мм