



## Eska<sup>®</sup>透心白色纸板

100%高品质再生纸

**Eska<sup>®</sup>透心白色纸板由首次回收的纤维制成。**

**使用这些高品质的原材料，可完全控制纸板的纹理、刚性和可运行性。**

**百分之百的回收、可回收和优质。**

**成就奢侈品与可持续发展相辅相成。**

# Eska®透心白色纸板

技术特性和规格



V.04/21

## 技术特性 (指示)

| 厚度<br>按照<br>ISO 534 | 克重<br>按照<br>ISO 536 | 动态硬度<br>按照<br>ISO 5629 | 脆裂强度<br>按照<br>ISO 2759 | COBB60<br>按照<br>ISO 535 |           |                                |                                |
|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|
| mm                  | g/m <sup>2</sup>    | MD<br>mNm              | CD<br>mNm              | 顶部<br>kPa               | 底部<br>kPa | 最顶部<br>g/m <sup>2</sup> /60sec | 最底部<br>g/m <sup>2</sup> /60sec |
| 1.00                | 615                 | 325                    | 200                    | 835                     | 835       | 50                             | 50                             |
| 1.25                | 725                 | 555                    | 330                    | 880                     | 880       | 50                             | 50                             |
| 1.50                | 835                 | 870                    | 495                    | 913                     | 913       | 50                             | 50                             |
| 1.75                | 950                 | 1265                   | 695                    | 938                     | 938       | 50                             | 50                             |
| 2.00                | 1060                | 1750                   | 935                    | 954                     | 954       | 50                             | 50                             |

|      | 规格        | 单位 | 公差                   |   | 测试方法    |
|------|-----------|----|----------------------|---|---------|
| 厚度   | 见上文       | mm | < 1.5 mm<br>≥ 1.5 mm | ± 0.05 mm (托盘平均)<br>± 3% (托盘平均)   | ISO 534 |
| 尺寸   |           | mm | 成张<br>旋转切割<br>模切     | ± 1 mm<br>± 0.25 mm<br>± 0.2 mm   |         |
| 平整度  | 0         | %  | 凸<br>凹<br>S形         | CD max. 1.5%<br>MD max. 1.0%<br>CD max. 1.0%<br>MD max. 1.0%<br>CD - 成张 < 1 m. max. 3 mm<br>- 成张 ≥ 1 m. max. 5 mm<br>MD max. 3 mm | Eska    |
| 水分含量 | 8.0% abs. | %  | -1.5 % / +1.0%       | (托盘平均)  | ISO 287 |

## 产品证书

- FSC Recycled 100% (CU-COC-809179)
- 100% PEFC (CU-PEFC-809179)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

## 规格

- 可提供由 500 mm x 500 mm 至 1200 mm x 1600 mm 之间的大张尺寸。
- 可提供由 100 mm x 150 mm 至 480 mm x 1360 mm 之间的旋切尺寸。
- 可提供由 100 mm x 150 mm 至 720 mm x 1050 mm 之间的模切尺寸。