



Eska[®]再生棕色纸板

纯净、环保、坚挺

由100%再生纸制成的三层裱合实芯纸板，旨在承受最狂野的形态。

因其独特的平整度和保持平整技术，保证了机器的高速运行。

提供再生棕色纸板为选择，以增强您品牌的独特性、纯正性和可持续性。



技术特性 (指示)

厚度 * 按照 ISO 534	克重 按照 ISO 536	动态硬度 按照 ISO 5629	脆裂强度 按照 ISO 2759		
mm	g/m²	MD mNm	CD mNm	顶部 kPa	底部 kPa
1.25	885	565	240	935	935
1.50	1040	910	395	1080	1080
2.00	1350	1945	855	1365	1365
3.00	1970	5660	2560	1940	1940
4.00	2590	12090	5565	2510	2510

* 可根据要求提供其他厚度规格。

	规格	单位	公差		测试方法
厚度	见上文	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (托盘平均) ± 3% (托盘平均)	ISO 534
尺寸		mm	成张 旋转切割 模切	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.20 mm	
平整度	0	%	凸 凹 S形	CD max. 1.5% MD max. 1.0% CD max. 1.0% MD max. 1.0% CD - 成张 < 1 m. max. 3 mm - 成张 ≥ 1 m. max. 5 mm MD max. 3 mm	Eska
水分含量	7.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(托盘平均)	ISO 287

产品证书

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

规格

- 可提供由 400 mm x 500 mm (LG) 至 1600 mm x 1600 mm (LG) 之间的大张尺寸。
- 可提供由 100 mm x 150 mm (LG) 至 680 mm x 1370 mm (LG) 之间的旋切尺寸。
- 可根据要求提供其他纸张尺寸和模切规格。