



Eska[®] brown

纯净、环保、坚挺

由100%再生纸制成的三层裱合实心纸板，旨在承受最狂野的转变形式。

因其独特的平整度、保持平整技术保证了高速转换

提供透心棕色纸板为选择，以增强您品牌的独特性、纯正性和可持续性。

技术特性 (指示)

厚度 按照 ISO 534	克重 按照 ISO 536	动态硬度 按照 ISO 5629	脆裂强度 按照 ISO 2759		COBB60 按照 ISO 535		
mm	g/m ²	MD mNm	CD mNm	顶部 kPa	底部 kPa	最顶部 g/m ² /60sec	最底部 g/m ² /60sec
1.25	885	565	240	935	935		
1.40	980	760	325	1020	1020		
1.50	1040	910	395	1080	1080		
1.75	1195	1365	600	1220	1220		
1.90	1290	1700	745	1305	1305		
2.00	1350	1945	855	1365	1365		
2.10	1410	2210	980	1420	1420		
2.25	1505	2650	1180	1510	1510		
2.40	1595	3145	1400	1595	1595		
2.50	1660	3500	1565	1650	1650		
2.75	1815	4500	2025	1795	1795		
3.00	1970	5660	2560	1940	1940		
3.25	2125	6995	3175	2080	2080		
3.50	2280	8500	3880	2225	2225		
3.75	2435	10200	4675	2370	2370		
4.00	2590	12090	5565	2510	2510		

	规格	单位	公差		测试方法
厚度	见上文	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (托盘平均) ± 3% (托盘平均)	ISO 534
尺寸		mm	成张 旋转切割 模切	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.2 mm	
平整度	0	%	凸 凹 S形	CD max. 1.5% MD max. 1.0% CD max. 1.0% MD max. 1.0% CD - 成张 < 1 m. max. 3 mm - 成张 ≥ 1 m. max. 5 mm MD max. 3 mm	Eska
水分含量	7.0% abs.	%	-1.5% / +1.0%	(托盘平均)	ISO 287

产品证书

- FSC® recycled 100% (CU-COC-809179)
- 100% PEFC (CU-PEFC-809179)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

规格

- 可提供由 500 mm x 500 mm 至 1200 mm x 1600 mm 之间的大张尺寸。
- 可提供由 100 mm x 150 mm 至 480 mm x 1360 mm 之间的旋切尺寸。
- 可提供由 100 mm x 150 mm 至 720 mm x 1050 mm 之间的模切尺寸。