



Eska®再生纯彩纸板

100%再生纸板，天然，高端

高级彩色实芯纸板，由100%可再生纤维制成。

永恒、精致且自然的经典色彩，触感柔软细腻，
具有微妙的肌理与天然纸纤维带来的原始感。

Eska®再生纯彩纸板，是独特材料和自然的色彩融合，
是注重创造性和可持续性的品牌之选。

Eska® 再生纯彩纸板

技术特性和规格



V.09/25



Ivory



Grey



Anthracite



Black



Green



Lavender



Blue

技术特性 (指示)

产品	厚度*	克重 按照 ISO 536	动态硬度 按照 ISO 5629		脆裂强度 按照 ISO 2759		COBB60 按照 ISO 535	
	mm		MD mNm	CD mNm	顶部 kPa	底部 kPa	最顶部 g/m ² /60sec	最底部 g/m ² /60sec
IVORY, GREY, GREEN, LAVENDER, BLUE	1.00	615	325	200	950	950	50	50
	1.50	850	870	495	1140	1140	50	50
	2.00	1080	1750	935	1325	1325	50	50
ANTHRACITE	1.00	730	335	220	950	950	50	50
	1.50	1050	920	490	1200	1200	50	50
	2.00	1380	1850	1020	1450	1450	50	50
BLACK	1.00	730	370	180	945	945	50	50
	1.50	1050	1070	500	1435	1435	50	50
	2.00	1380	2350	1050	1925	1925	50	50

* 可根据要求提供其他厚度规格。

	规格	单位	公差	测试方法	
厚度	见上文	mm	< 1.5 mm > = 1.5 mm	± 0.05 mm (托盘平均) ± 3% (托盘平均)	ISO 534
尺寸		mm	成张 旋转切割 模切	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.20 mm	
平整度	0	%	凸 凹 S形	CD max. 1.5% MD max. 1.0% CD max. 1.0% MD max. 1.0% CD - 成张 < 1 m. max. 3 mm - 成张 > 1 m. max. 5 mm MD max. 3 mm	Eska
水分含量	8.0% abs.	%	-1.5% / +1.0%	(托盘平均)	ISO 287

产品证书

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

规格

- 可提供由 400 mm x 500 mm (LG) 至 1600 mm x 1600 mm (LG) 之间的大张尺寸。
- 可提供由 100 mm x 150 mm (LG) 至 680 mm x 1370 mm (LG) 之间的旋切尺寸。
- 可根据要求提供其他纸张尺寸和模切规格。