



Eska[®]black

Tiefschwarz und nachhaltig

Luxuriöse Verpackungen strahlen Sorgfalt und Hingabe aus.

Sie schmeicheln dem Auge und laden dazu ein sie zu berühren.

**Eine Verpackung mit einem ansprechenden Design führt das Produkt
in die Spitzenklasse ein.**

Das Material für solch eine Verpackung muss diesen Merkmalen entsprechen.

Eska[®]black ist tiefschwarz und wurde für Luxusverpackungen entwickelt.

Es verlegt Grenzen und wurde ohne Zugeständnisse entwickelt.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN (ANGABE)

STÄRKE gemäß ISO 534	GEWICHT IN GRAMM gemäß ISO 536	DYNAMISCHE STEIFIGKEIT gemäß ISO 5629		BERSTDRUCK gemäß ISO 2759		COBB60 gemäß ISO 535	
		mm	g/m ²	MR mNm	QR mNm	oben kPa	unten kPa
1.00	715	335	220	1200	1200	50	50
1.25	880	590	390	1200	1195	50	50
1.50	1015	970	615	1285	1315	50	50
1.75	1190	1910	1060	1890	1770	50	50
2.00	1370	2245	1290	1990	1855	50	50

	SPEZIFIKATIONEN	EINHEITEN	TOLERANZEN	TESTMETHODEN	
FARBHELLIGKEIT (L)	24		+/- 1	CIE-Lab	
STÄRKE	siehe oben	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (Palettendurchschnitt) ± 3% (Palettendurchschnitt)	ISO 534
FORMAT		mm	Bögen Rotativ geschnittene Stanz	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.2 mm	
FLACHLIEGEND	0	%	Konvex Koncav S-förmig	QR max. 1.5% MR max. 1.0% QR max. 1.0% MR max. 1.0% QR - Bögen < 1 m. max. 3 mm - Bögen ≥ 1 m. max. 5 mm MR max. 3 mm	Eska
FEUCHTIGKEITSGEHALT	8.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(Palettendurchschnitt)	ISO 287

PRODUKTZERTIFIKATE

- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

FORMATE

- Großbögen sind zwischen minimal 500 x 500 mm und maximal 1200 x 1600 mm in jedem Format verfügbar
- Rotativ geschnittene Formate sind zwischen minimal 100 x 150 mm und maximal 480 x 1360 mm in jeder Größe verfügbar
- Stanzformate sind in jedem Format zwischen minimal 100 x 150 mm und 720 x 1050 mm verfügbar