



Eska[®] brown

Naturrein, umweltfreundlich und stark

Edle 3-lagige Pappe, hergestellt aus 100 % recyceltem Papier und entwickelt, um die schönsten Veredelungen zu verwirklichen.

Das einzigartige „lay flat, stay flat“ Verfahren, mit dem die Pappe wirklich flach bleibt, lässt eine Verarbeitung mit hoher Geschwindigkeit zu.

Erhältlich in durchgefärbt Braun, um die einzigartigen, authentischen und nachhaltigen Eigenschaften Ihrer Marke zu betonen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN (ANGABE)

STÄRKE gemäß ISO 534	GEWICHT IN GRAMM gemäß ISO 536	DYNAMISCHE STEIFIGKEIT gemäß ISO 5629		BERSTDRUCK gemäß ISO 2759		COBB60 gemäß ISO 535	
mm	g/m ²	MR mNm	QR mNm	oben kPa	unten kPa	max oben g/m ² /60sec	max unten g/m ² /60sec
1.25	885	565	240	935	935		
1.40	980	760	325	1020	1020		
1.50	1040	910	395	1080	1080		
1.75	1195	1365	600	1220	1220		
1.90	1290	1700	745	1305	1305		
2.00	1350	1945	855	1365	1365		
2.10	1410	2210	980	1420	1420		
2.25	1505	2650	1180	1510	1510		
2.40	1595	3145	1400	1595	1595		
2.50	1660	3500	1565	1650	1650		
2.75	1815	4500	2025	1795	1795		
3.00	1970	5660	2560	1940	1940		
3.25	2125	6995	3175	2080	2080		
3.50	2280	8500	3880	2225	2225		
3.75	2435	10200	4675	2370	2370		
4.00	2590	12090	5565	2510	2510		

	SPEZIFIKATIONEN	EINHEITEN	TOLERANZEN		TESTMETHODEN
STÄRKE	siehe oben	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (Palettendurchschnitt) ± 3% (Palettendurchschnitt)	ISO 534
FORMAT		mm	Bögen Rotativ geschnittene Stanz	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.2 mm	
FLACHLIEGEND	0	%	Konvex Koncav S-förmig	QR max. 1.5% MR max. 1.0% QR max. 1.0% MR max. 1.0% QR - Bögen < 1 m. max. 3 mm - Bögen ≥ 1 m. max. 5 mm MR max. 3 mm	Eska
FEUCHTIGKEITSGEHALT	7.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(Palettendurchschnitt)	ISO 287

PRODUKTZERTIFIKATE

- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

FORMATE

- Großbögen sind zwischen minimal 500 x 500 mm und maximal 1200 x 1600 mm in jedem Format verfügbar
- Rotativ geschnittene Formate sind zwischen minimal 100 x 150 mm und maximal 480 x 1360 mm in jeder Größe verfügbar
- Stanzformate sind in jedem Format zwischen minimal 100 x 150 mm und 720 x 1050 mm verfügbar