



## Eska<sup>®</sup> colours

Recycelt und durchgefärbt

Eine dreischichtige, einfarbige Pappe für intensive und helle Farben.  
Perfekt um Luxusverpackungen, Schachteleinsätze, Displays und  
hochwertige Papierwaren zu fertigen.

Eska<sup>®</sup> colours bietet eine einzigartige Textur mit unendlichen Druck-,  
Form- und Schnittmöglichkeiten.

Eine steife und flachliegende Pappe, unabhängig von ihrer Dicke.

Sie sorgt für einen optimalen Schutz Ihrer Produkte  
und stärkt den einzigartigen Charakter Ihrer Marke.

Wir sind 'Architects of Identity Materials' seit 1879.



Eska®red



Eska®pink



Eska®orange



Eska®taupe



Eska®green



Eska®blue



Eska®azur



Eska®yellow

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN (ANGABE)

| STÄRKE<br>gemäß<br>ISO 534 | GEWICHT IN GRAMM<br>gemäß<br>ISO 536 | DYNAMISCHE STEIFIGKEIT<br>gemäß<br>ISO 5629 |           | BERSTDRUCK<br>gemäß<br>ISO 2759 |              | COBB60<br>gemäß<br>ISO 535          |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| mm                         | g/m <sup>2</sup>                     | MR<br>mNm                                   | QR<br>mNm | oben<br>kPa                     | unten<br>kPa | max oben<br>g/m <sup>2</sup> /60sec | max unten<br>g/m <sup>2</sup> /60sec |
| 1.00                       | 615                                  | 325                                         | 200       | 1100                            | 1100         | 50                                  | 50                                   |
| 1.25                       | 725                                  | 555                                         | 330       | 1110                            | 1110         | 50                                  | 50                                   |
| 1.50                       | 835                                  | 870                                         | 495       | 1125                            | 1125         | 50                                  | 50                                   |
| 1.75                       | 950                                  | 1265                                        | 695       | 1140                            | 1140         | 50                                  | 50                                   |
| 2.00                       | 1060                                 | 1750                                        | 935       | 1160                            | 1160         | 50                                  | 50                                   |

|                     | SPEZIFIKATIONEN | EINHEITEN | TOLERANZEN                             |                                                                                                                                         | TESTMETHODEN |
|---------------------|-----------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| STÄRKE              | siehe oben      | mm        | < 1.5 mm<br>≥ 1.5 mm                   | ± 0.05 mm (Palettendurchschnitt)<br>± 3% (Palettendurchschnitt)                                                                         | ISO 534      |
| FORMAT              |                 | mm        | Bögen<br>Rotativ geschnittene<br>Stanz | ± 1 mm<br>± 0.25 mm<br>± 0.2 mm                                                                                                         |              |
| FLACHLIEGEND        | 0               | %         | Konvex<br><br>Koncav<br><br>S-förmig   | QR max. 1.5%<br>MR max. 1.0%<br>QR max. 1.0%<br>MR max. 1.0%<br>QR - Bögen < 1 m. max. 3 mm<br>- Bögen ≥ 1 m. max. 5 mm<br>MR max. 3 mm | Eska         |
| FEUCHTIGKEITSGEHALT | 8.0% abs.       | %         | -1.5 % / +1.0%                         | (Palettendurchschnitt)                                                                                                                  | ISO 287      |

## PRODUKTZERTIFIKATE

- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

## FORMATE

- Großbögen sind zwischen minimal 500 x 500 mm und maximal 1200 x 1600 mm in jedem Format verfügbar
- Rotativ geschnittene Formate sind zwischen minimal 100 x 150 mm und maximal 480 x 1360 mm in jeder Größe verfügbar
- Stanzformate sind in jedem Format zwischen minimal 100 x 150 mm und 720 x 1050 mm verfügbar