



# Eska<sup>®</sup> mono white

Weiß und umweltfreundlich

**Eska<sup>®</sup> mono white ist unsere einseitig weiß kaschierte Graupappe.**

**Sie eignet sich ausgezeichnet für Musterkarten, Displays und luxuriöse Verpackungen.**

**Liegt flach und bleibt flach.**

**Eska<sup>®</sup> mono white ist auf einer Seite mit weißem Offsetpapier kaschiert.**



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN (ANGABE)

STÄRKE gemäß ISO 534	GEWICHT IN GRAMM gemäß ISO 536	DYNAMISCHE STEIFIGKEIT gemäß ISO 5629		BERSTDRUCK gemäß ISO 2759		COBB60 gemäß ISO 535	
		mm	g/m <sup>2</sup>	MR mNm	QR mNm	oben kPa	unten kPa
1.00	675	355	170	725	870		50
1.20	785	495	235	780	920		50
1.40	900	690	335	840	975		50
1.50	975	820	395	870	1005		50
1.70	1075	1145	560	930	1055		50
1.90	1200	1595	790	985	1110		50
2.00	1275	1890	935	1015	1140		50

	SPEZIFIKATIONEN	EINHEITEN	TOLERANZEN		TESTMETHODEN
STÄRKE	siehe oben	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (Palettendurchschnitt) ± 3% (Palettendurchschnitt)	ISO 534
FORMAT		mm	Bögen Rotativ geschnittene Stanz	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.2 mm	
FLACHLIEGEND	0	%	Konvex  Konkav  S-förmig	QR max. 1.5% MR max. 1.0% QR max. 1.0% MR max. 1.0% QR - Bögen < 1 m. max. 3 mm - Bögen ≥ 1 m. max. 5 mm MR max. 3 mm	Eska
FEUCHTIGKEITSGEHALT	8.0% abs.	%	-1.5% / +1.0%	(Palettendurchschnitt)	ISO 287

## PRODUKTZERTIFIKATE

- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

## FORMATE

- Großbögen sind zwischen minimal 500 x 500 mm und maximal 1200 x 1600 mm in jedem Format verfügbar
- Rotativ geschnittene Formate sind zwischen minimal 100 x 150 mm und maximal 480 x 1360 mm in jeder Größe verfügbar
- Stanzformate sind in jedem Format zwischen minimal 100 x 150 mm und 720 x 1050 mm verfügbar