



# Eska<sup>®</sup>white

100% recycelte, hohe Qualität

**Eska<sup>®</sup>white ist eine einfarbige Pappe, die ausschließlich aus recycelten Fasern hergestellt wird.**

**Die Verwendung der gleichbleibend hochwertigen Rohstoffe ermöglicht eine vollständige Kontrolle über die Struktur, die Steifigkeit und die Verarbeitungsfähigkeit des Produktes.**

**100% recycelt, recycelbar und Premium.**

**Wenn Luxus Hand in Hand geht mit Nachhaltigkeit.**

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN (ANGABE)

STÄRKE gemäß ISO 534	GEWICHT IN GRAMM gemäß ISO 536	DYNAMISCHE STEIFIGKEIT gemäß ISO 5629		BERSTDRUCK gemäß ISO 2759		COBB60 gemäß ISO 535	
		mm	g/m <sup>2</sup>	MR mNm	QR mNm	oben kPa	unten kPa
1.00	615	325	200	835	835	50	50
1.25	725	555	330	880	880	50	50
1.50	835	870	495	913	913	50	50
1.75	950	1265	695	938	938	50	50
2.00	1060	1750	935	954	954	50	50

	SPEZIFIKATIONEN	EINHEITEN	TOLERANZEN		TESTMETHODEN
STÄRKE	siehe oben	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (Palettendurchschnitt) ± 3% (Palettendurchschnitt)	ISO 534
FORMAT		mm	Bögen Rotativ geschnittene Stanz	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.2 mm	
FLACHLIEGEND	0	%	Konvex  Koncav  S-förmig	QR max. 1.5% MR max. 1.0% QR max. 1.0% MR max. 1.0% QR - Bögen < 1 m. max. 3 mm - Bögen ≥ 1 m. max. 5 mm MR max. 3 mm	Eska
FEUCHTIGKEITSGEHALT	8.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(Palettendurchschnitt)	ISO 287

## PRODUKTZERTIFIKATE

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

## FORMATE

- Großbögen sind zwischen minimal 500 x 500 mm und maximal 1200 x 1600 mm in jedem Format verfügbar
- Rotativ geschnittene Formate sind zwischen minimal 100 x 150 mm und maximal 480 x 1360 mm in jeder Größe verfügbar
- Stanzformate sind in jedem Format zwischen minimal 100 x 150 mm und 720 x 1050 mm verfügbar