



Eska[®]board

Cartone accoppiato a tre strati realizzato completamente in carta riciclata.

Planarità perfetta.

Il nostro cartone offre una perfetta planarità anche quando viene trasformato in prodotto finito.

Siamo riusciti ad ottenere questo risultato producendo noi stessi la carta da rivestimento, monitorando accuratamente il processo di produzione e mantenendo i corretti livelli di umidità durante la lavorazione.

Planarità effettiva con Eska[®]board.

PROPRIETÀ TECNICHE (INDICATIVE)

PRODOTTO	SPESORE	GRAMMATURA	RIGIDITÀ DINAMICA		RESISTENZA ALLO SCOPPIO		COBB60	
	In base a ISO 534	In base a ISO 536	In base a ISO 5629		In base a ISO 2759		In base a ISO 535	
	mm	g/m ²	DF mNm	CF mNm	sopra kPa	sotto kPa	max sopra g/m ² /60sec	max sotto g/m ² /60sec
NON ACCOPPIATO	1.00	630	170	90	540	540		
ACCOPPIATO	1.25	790	500	210	845	845		
	1.40	880	660	290	885	885		
	1.50	945	785	350	920	920		
	1.75	1105	1175	530	1005	1005		
	1.90	1195	1450	665	1060	1060		
	2.00	1260	1655	765	1100	1100		
	2.10	1325	1880	875	1145	1145		
	2.25	1420	2240	1060	1210	1210		
	2.40	1510	2635	1265	1285	1285		
	2.50	1575	2920	1415	1335	1335		
	2.75	1735	3700	1835	1470	1470		
	3.00	1890	4575	2330	1615	1615		
	3.25	2050	5900	2860	1800	1800		
	3.50	2205	7230	3525	2000	2000		
	3.75	2365	8270	3950	2085	2085		
	4.00	2520	9810	4900	2240	2240		

	SPECIFICHE	UNITÀ	TOLLERANZE		METODI DI PROVA
SPESORE	Vedi sopra	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (media del bancale) ± 3% (media del bancale)	ISO 534
DIMENSIONE		mm	Fogli Taglio Fustellatura	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.2 mm	
POSIZIONE ORIZZONTALE	0	%	Convesso Concavo A forma di S	CF max. 1.5% DF max. 1.0% CF max. 1.0% DF max. 1.0% CF - fogli < 1 m. max. 3 mm - fogli ≥ 1 m. max. 5 mm DF max. 3 mm	Eska
UMIDITÀ PRESENTE	7.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(media del bancale)	ISO 287

CERTIFICATI DEL PRODOTTO

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- Blue Angel The German Ecolabel (RAL)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

DIMENSIONI

- Fogli stesi disponibili in qualsiasi formato da 500 x 500 mm a 1200 x 1600 mm
- Cartone tagliato in quadranti disponibile in qualsiasi formato da 100 x 150 mm a 480 x 1360 mm
- Fogli fustellati disponibili in qualsiasi formato da 100 x 150 mm a 720 x 1050 mm