



## Eska<sup>®</sup> mono white

Bianco ed ecologico

**Eska<sup>®</sup> mono white è il nostro cartone accoppiato bianco.**

**È particolarmente adatto per cartelli pubblicitari, espositori e confezioni di lusso.**

**Offre una perfetta planarità.**

**Eska<sup>®</sup> mono white è un cartone accoppiato con carta bianca su un lato.**

## PROPRIETÀ TECNICHE (INDICATIVE)

| SPESSORE<br>In base a<br>ISO 534 | GRAMMATURA<br>In base a<br>ISO 536 | RIGIDITÀ DINAMICA<br>In base a<br>ISO 5629 |           | RESISTENZA ALLO SCOPPIO<br>In base a<br>ISO 2759 |              | COBB60<br>In base a<br>ISO 535       |                                      |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| mm                               | g/m <sup>2</sup>                   | DF<br>mNm                                  | CF<br>mNm | sopra<br>kPa                                     | sotto<br>kPa | max sopra<br>g/m <sup>2</sup> /60sec | max sotto<br>g/m <sup>2</sup> /60sec |
| 1.00                             | 675                                | 355                                        | 170       | 725                                              | 870          |                                      | 50                                   |
| 1.20                             | 785                                | 495                                        | 235       | 780                                              | 920          |                                      | 50                                   |
| 1.40                             | 900                                | 690                                        | 335       | 840                                              | 975          |                                      | 50                                   |
| 1.50                             | 975                                | 820                                        | 395       | 870                                              | 1005         |                                      | 50                                   |
| 1.70                             | 1075                               | 1145                                       | 560       | 930                                              | 1055         |                                      | 50                                   |
| 1.90                             | 1200                               | 1595                                       | 790       | 985                                              | 1110         |                                      | 50                                   |
| 2.00                             | 1275                               | 1890                                       | 935       | 1015                                             | 1140         |                                      | 50                                   |

|                       | SPECIFICHE | UNITÀ | TOLLERANZE                                  |                                                                                                                                         | METODI DI PROVA |
|-----------------------|------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| SPESSORE              | Vedi sopra | mm    | < 1.5 mm<br>≥ 1.5 mm                        | ± 0.05 mm (media del bancale)<br>± 3% (media del bancale)                                                                               | ISO 534         |
| DIMENSIONE            |            | mm    | Fogli<br>Taglio<br>Fustellatura             | ± 1 mm<br>± 0.25 mm<br>± 0.2 mm                                                                                                         |                 |
| POSIZIONE ORIZZONTALE | 0          | %     | Convesso<br><br>Concavo<br><br>A forma di S | CF max. 1.5%<br>DF max. 1.0%<br>CF max. 1.0%<br>DF max. 1.0%<br>CF - fogli < 1 m. max. 3 mm<br>- fogli ≥ 1 m. max. 5 mm<br>DF max. 3 mm | Eska            |
| UMIDITÀ PRESENTE      | 8.0% abs.  | %     | -1.5 % / +1.0%                              | (media del bancale)                                                                                                                     | ISO 287         |

## CERTIFICATI DEL PRODOTTO

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

## DIMENSIONI

- Fogli stesi disponibili in qualsiasi formato da 500 x 500 mm a 1200 x 1600 mm
- Cartone tagliato in quadranti disponibile in qualsiasi formato da 100 x 150 mm a 480 x 1360 mm
- Fogli fustellati disponibili in qualsiasi formato da 100 x 150 mm a 720 x 1050 mm