



Eska[®]brown

Puur, ecologisch en sterk

Drielaagskarton gemaakt van 100% gerecycled papier en geschikt voor de meest uiteenlopende vormen van transformatie.

De unieke lay flat, stay flat technologie garandeert supersnelle verwerking.

Verkrijgbaar in door en door gekleurd bruin dat het unieke, authentieke en duurzame karakter van uw merk versterkt.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN (INDICATIE)

DIKTE Volgens ISO 534	GRAMGEWICHT Volgens ISO 536	DYNAMISCHE STIJFHEID Volgens ISO 5629	BERSTDRUK Volgens ISO 2759		COBB60 Volgens ISO 535		
mm	g/m²	MR mNm	DR mNm	boven kPa	onder kPa	max boven g/m²/60sec	max onder g/m²/60sec
1.25	885	565	240	935	935		
1.40	980	760	325	1020	1020		
1.50	1040	910	395	1080	1080		
1.75	1195	1365	600	1220	1220		
1.90	1290	1700	745	1305	1305		
2.00	1350	1945	855	1365	1365		
2.10	1410	2210	980	1420	1420		
2.25	1505	2650	1180	1510	1510		
2.40	1595	3145	1400	1595	1595		
2.50	1660	3500	1565	1650	1650		
2.75	1815	4500	2025	1795	1795		
3.00	1970	5660	2560	1940	1940		
3.25	2125	6995	3175	2080	2080		
3.50	2280	8500	3880	2225	2225		
3.75	2435	10200	4675	2370	2370		
4.00	2590	12090	5565	2510	2510		

	SPECIFICATIES	EENHEDEN	TOLERANTIES	TESTMETHODEN
DIKTE	Zie boven	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	ISO 534
FORMAAT		mm	Vellen Rotatief gesneden Gestanst	
VLAKLIGGING	0	%	Bol Hol S-vormig	Eska
VOCHTGEHALTE	7.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	ISO 287

PRODUCTCERTIFICATEN

- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

FORMATEN

- Grote vellen zijn verkrijgbaar in formaten van min. 500 x 500 mm tot max. 1200 x 1600 mm
- Rotatief gesneden bordjes zijn verkrijgbaar in formaten van min. 100 x 150 mm tot max. 480 x 1360 mm
- Gestante formaten zijn verkrijgbaar vanaf min. 100 x 150 mm. tot max. 720 x 1050 mm