



Eska[®] brown

Puro, ecológico e forte

Um cartão de 3 camadas fabricado a partir de papel 100% reciclado e concebido para resistir às formas mais selvagens de transformação.

A sua tecnologia única de “está plano e permanece plano” garante uma elevada velocidade de conversão.

Disponível na cor de castanho sólido para realçar o carácter único, autêntico e sustentável da sua marca.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INDICATIVO)

ESPESSURA Conforme ISO 534	GRAMAGEM Conforme ISO 536	RIGIDEZ DINÂMICA Conforme ISO 5629	RESISTÊNCIA À ROTURA Conforme ISO 2759		COBB60 Conforme ISO 535		
mm	g/m ²	MD mNm	CD mNm	cara kPa	verso kPa	max cara g/m ² /60sec	max verso g/m ² /60sec
1.25	885	565	240	935	935		
1.40	980	760	325	1020	1020		
1.50	1040	910	395	1080	1080		
1.75	1195	1365	600	1220	1220		
1.90	1290	1700	745	1305	1305		
2.00	1350	1945	855	1365	1365		
2.10	1410	2210	980	1420	1420		
2.25	1505	2650	1180	1510	1510		
2.40	1595	3145	1400	1595	1595		
2.50	1660	3500	1565	1650	1650		
2.75	1815	4500	2025	1795	1795		
3.00	1970	5660	2560	1940	1940		
3.25	2125	6995	3175	2080	2080		
3.50	2280	8500	3880	2225	2225		
3.75	2435	10200	4675	2370	2370		
4.00	2590	12090	5565	2510	2510		

	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	TOLERÂNCIAS		MÉTODOS DE CONTROLE
ESPESSURA	Ver a cima	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (média por palete) ± 3% (média por palete)	ISO 534
TAMANHO		mm	Folhas Cunhar Cortar	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.2 mm	
PLANIMETRIA	0	%	Convexo Côncavo Forma de 'S'	CD max. 1.5% MD max. 1.0% CD max. 1.0% MD max. 1.0% CD - folhas < 1 m. max. 3 mm - folhas ≥ 1 m. max. 5 mm MD max. 3 mm	Eska
CONTEÚDO DE HUMIDADE	7.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(média por palete)	ISO 287

CERTIFICADOS DO PRODUTO

- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

TAMANHOS

- Folhas grandes disponíveis em qualquer medida desde 500 x 500 mm a 1200 x 1600 mm
- Formatos cortados em qualquer medida desde 100 x 150 mm a 480 x 1360 mm
- Formatos cunhados disponíveis em qualquer medida desde 100 x 150 mm a 720 x 1050 mm