



## Eska<sup>®</sup> pure

100%可回收，天然，高端

彩色高级实芯板，由100%可再生纤维制成。

永恒、微妙且自然的色彩，提供了一种柔软的触感，带有轻微的纹理效果以及纸纤维的原始感。

Eska<sup>®</sup>pure，是独特材料和自然的色彩组成，是注重创造性和可持续性的品牌之选。



## 技术特性 (指示)

产品	厚度 按照 ISO 534	克重 按照 ISO 536	动态硬度 按照 ISO 5629		COBB60 按照 ISO 535	
	mm	g/m <sup>2</sup>	MD mNm	CD mNm	最顶部 g/m <sup>2</sup> /60sec	最底部 g/m <sup>2</sup> /60sec
IVORY, GREY, GREEN, LAVENDER	1.00	615	325	200	50	50
	1.50	850	870	495	50	50
	2.00	1080	1750	935	50	50
ANTHRACITE	1.00	730	335	220	50	50
	1.50	1050	920	490	50	50
	2.00	1380	1850	1020	50	50
BLACK	1.00	730	370	180	50	50
	1.50	1050	1070	500	50	50
	2.00	1380	2350	1050	50	50

	规格	单位	公差		测试方法
厚度	见上文	mm	< 1.5 mm > = 1.5 mm	± 0.05 mm (托盘平均) ± 3% (托盘平均)	ISO 534
尺寸		mm	成张 旋转切割 模切	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.20 mm	
平整度	0	%	凸 凹 S形	CD max. 1.5% MD max. 1.0% CD max. 1.0% MD max. 1.0% CD - 成张 < 1 m. max. 3 mm - 成张 > 1 m. max. 5 mm MD max. 3 mm	Eska
水分含量	8.0% abs.	%			ISO 287

## 产品证书

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

## 规格

- 可提供由 500 mm x 500 mm 至 1200 mm x 1600 mm 之间的大张尺寸。
- 可提供由 100 mm x 150 mm 至 480 mm x 1360 mm 之间的旋切尺寸。
- 可提供由 100 mm x 150 mm 至 720 mm x 1050 mm 之间的模切尺寸。