



www.eska.com

Eska®slim

轻盈、柔韧、环保

Eska®slim 这款超薄的单层纸板是折叠盒和轻型包装的绝佳选择。

可完全回收，采用100% 再生纤维制成，

为追求轻量化的品牌提供了一种环保高效的解决方案。

其独特的柔韧性确保在折叠时不易开裂，非常适用于创新和负责任的创作。

技术特性 (指示)

厚度*	克重 按照 ISO 534	动态硬度 按照 ISO 5629	脆裂强度 按照 ISO 2759		
mm	g/m ²	MD mNm	CD mNm	顶部 kPa	底部 kPa
0.45	315	19	9	390	390
0.50	350	28	10	400	400
0.60	425	55	20	430	430
0.70	500	78	35	455	455
0.80	560	115	52	480	480
0.90	610	155	70	505	505
1.00	715	200	95	530	530
1.10	785	250	122	555	555

* 可根据要求提供其他厚度规格。

规格		单位	公差	测试方法
厚度	见上文	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (托盘平均) ± 3% (托盘平均)
尺寸		mm	成张 卷筒纸板 旋转切割 模切	± 1 mm ± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.20 mm
平整度	0	%	凸 凹 S形	CD max. 1.5% MD max. 1.0% CD max. 1.0% MD max. 1.0% CD - 成张 < 1 m. max. 3 mm - 成张 ≥ 1 m. max. 5 mm MD max. 3 mm
水分含量	6.5% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(托盘平均)
				ISO 287

产品证书

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- Blue Angel The German Ecolabel (RAL)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

规格

- 可提供由 400 mm x 500 mm (LG) 至 1200 mm x 1600 mm (LG) 之间的大张尺寸。
- 卷轴有 350 毫米至 2200 毫米等多种尺寸可供选择
- 可提供由 190 mm x 120 mm (SG) 至 680 mm x 1300 mm (LG) 之间的旋切尺寸。
- 可根据要求提供其他纸张尺寸和模切规格。