



www.eska.com

Eska[®]strong

极度坚固，100%循环利用

这款 100% 可回收的Eska[®]strong 材料密度高、耐用性强，是较重书籍封面、玩具和游戏的最佳可持续选择。它也可以代替塑料和木质材料。

独特的“平整如一”技术为需要额外保护的产品提供了卓越的刚度和耐用性，同时提升了品牌价值。

技术特性 (指示)

厚度*	克重 按照 ISO 534	动态硬度 按照 ISO 5629	脆裂强度 按照 ISO 2759		
mm	g/m ²	MD mNm	CD mNm	顶部 kPa	底部 kPa
1.00	805	310	120	1260	1260
1.25	1010	575	220	1310	1310
1.50	1210	905	365	1425	1425
2.00	1615	1900	800	1705	1705
2.25	1815	2575	1110	1875	1875
2.50	2015	3355	1485	2060	2060
3.00	2420	5260	2445	2500	2500

* 可根据要求提供其他厚度规格。

规格	单位	公差	测试方法
厚度	见上文	mm < 1.5 mm ≥ 1.5 mm ± 0.05 mm (托盘平均) ± 3% (托盘平均)	ISO 534
尺寸	mm	成张 旋转切割 模切 ± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.20 mm	
平整度	0 %	凸 凹 S形 CD max. 1.5% MD max. 1.0% CD max. 1.0% MD max. 1.0% CD - 成张 < 1 m. max. 3 mm - 成张 ≥ 1 m. max. 5 mm MD max. 3 mm	Eska
水分含量	8.0% abs.	% -1.5 % / +1.0% (托盘平均)	ISO 287

产品证书

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

规格

- 可提供由 400 mm x 500 mm (LG) 至 1600 mm x 1600 mm (LG) 之间的大张尺寸。
- 可提供由 100 mm x 150 mm (LG) 至 680 mm x 1370 mm (LG) 之间的旋切尺寸。
- 可根据要求提供其他纸张尺寸和模切规格。