



[www.eska.com](http://www.eska.com)

## Eska<sup>®</sup>aqua

Impermeabile, resistente e sostenibile

**Eska<sup>®</sup>aqua è una soluzione ideale per realizzare imballaggi che richiedono protezione dall'umidità.**

**Questo cartone 100% riciclato è idrorepellente, mantiene la propria consistenza e forma anche in condizioni di umidità estreme, rendendolo perfetto per la realizzazione di separatori per bottiglie.**

**La sua struttura garantisce stabilità e protezione dei prodotti durante il trasporto e lo stoccaggio.**

## PROPRIETÀ TECNICHE (INDICATIVE)

SPESSORE*		GRAMMATURA		RIGIDITÀ DINAMICA		RESISTENZA ALLO SCOPPIO		COBB60	
In base a ISO 534		In base a ISO 536		In base a ISO 5629		In base a ISO 2759		In base a ISO 535	
mm	g/m <sup>2</sup>	DF mNm	CF mNm	sopra kPa	sotto kPa	max sopra g/m <sup>2</sup> /60sec	max sotto g/m <sup>2</sup> /60sec		
0.80	500	105	60	405	390	80	80		
1.00	630	140	75	480	460	80	80		
1.10	700	165	95	515	505	80	80		
1.20	770	210	135	560	555	80	80		
1.40	840	290	210	650	655	80	80		

\* Altri spessori disponibili su richiesta.

SPECIFICHE		UNITÀ	TOLLERANZE		METODI DI PROVA	
SPESSORE		Vedi sopra	mm		< 1.5 mm ± 0.05 mm (media del bancale) ≥ 1.5 mm ± 3% (media del bancale)	
DIMENSIONE		mm	Fogli Bobine Taglio Fustellatura		± 1 mm ± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.20 mm	
POSIZIONE ORIZZONTALE		0	% Convesso Concavo A forma di S		CF max. 1.5% DF max. 1.0% CF max. 1.0% DF max. 1.0% CF - fogli < 1 m. max. 3 mm - fogli ≥ 1 m. max. 5 mm DF max. 3 mm	
UMIDITÀ PRESENTE		6.0% abs.	% -1.5 % / +1.0%		(media del bancale)	
					ISO 287	

## CERTIFICATI DEL PRODOTTO

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)

## DIMENSIONI

- Fogli stesi disponibili in qualsiasi formato da 400 x 500 mm (LG) a 1200 x 1600 mm (LG)
- Bobine disponibili in qualsiasi dimensione da 350 mm a 2200 mm
- Cartone tagliato in quadranti disponibile in qualsiasi formato da 190 x 120 mm (SG) a 680 x 1300 mm (LG)
- Altri formati stesi e fustellati disponibili su richiesta