



Eska® strong

Uitzonderlijk robuust en 100% circulair

Met zijn hoge densiteit en duurzaamheid is dit 100% gerecyclede Eska®strong de beste duurzame keuze voor zwaardere boekomslagen, speelgoed en spellen.

Het is ook geschikt ter vervanging van plastic en houten materialen.

De unieke 'lay flat, stay flat'-technologie zorgt voor superieure stevigheid en duurzame kwaliteit voor producten die extra bescherming nodig hebben, terwijl het de waarde van het merk versterkt.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN (INDICATIE)

DIKTE* Volgens ISO 534	GRAMGEWICHT Volgens ISO 536	DYNAMISCHE STIJFHEID Volgens ISO 5629		BERSTDRUK Volgens ISO 2759	
mm	g/m ²	MR mNm	DR mNm	boven kPa	onder kPa
1.00	805	310	120	1260	1260
1.25	1010	575	220	1310	1310
1.50	1210	905	365	1425	1425
2.00	1615	1900	800	1705	1705
2.25	1815	2575	1110	1875	1875
2.50	2015	3355	1485	2060	2060
3.00	2420	5260	2445	2500	2500

* Andere diktes op aanvraag beschikbaar.

	SPECIFICATIES	EENHEDEN	TOLERANTIES		TESTMETHODEN
DIKTE	Zie boven	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (palletgemiddelde) ± 3% (palletgemiddelde)	ISO 534
FORMAAT		mm	Vellen Rotatief gesneden Gestanst	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.20 mm	
VLAKLIGGING	0	%	Bol Hol S-vormig	DR max. 1.5% MR max. 1.0% DR max. 1.0% MR max. 1.0% DR - vellen < 1 m. max. 3 mm - vellen ≥ 1 m. max. 5 mm MR max. 3 mm	Eska
VOCHTGEHALTE	8.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(palletgemiddelde)	ISO 287

PRODUCTCERTIFICATEN

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

FORMATEN

- Grote vellen zijn verkrijgbaar in formaten van min. 400 x 500 mm (LG) tot max. 1600 x 1600 mm (LG)
- Rotatief gesneden bordjes zijn verkrijgbaar in formaten van min. 100 x 150 mm (LG) tot max. 680 x 1370 mm (LG)
- Andere velformaten en stansvormen op aanvraag beschikbaar