ESKA ARCHITECTS OF IDENTITY MATERIALS SINCE 1879

www.eska.com

ESKA Leaf

采用再生纸及凋落的树叶提取纤维制成的再生板材。

以落叶为基材。高端品质。独具一格。

一种再生实心板材，以再生纸为基材，表面复合含落叶纤维的纸张，纤维取自城市街道收集的落叶。

提供白色和深棕色两种表面选择，每种基材均能凸显落叶纤维的天然纹理与细微差异，成就独具特色的高端质感。

再生纸与落叶纤维相结合，有助于增强板材的刚性与强度，在要求严苛的包装应用中呈现可靠性能。

Eska®leaf 与 Eska® dark leaf 赋予落叶宝贵的新生，而非任其沦为废弃物，从而将一种常被忽视的天然材料转化为可循环使用的高端包装解决方案。

ESKA Leaf

技术特性与规格

V.09/26


Eska leaf


Eska dark leaf

技术特性 (指示)

产品	厚度* 按照 ISO 534	克重 按照 ISO 536	动态硬度 按照 ISO 5629		脆裂强度 按照 ISO 2759		COBB60 按照 ISO 535	
		g/m²	MD mNm	CD mNm	顶部 kPa	底部 kPa	最顶部 g/m²/60sec	最底部 g/m²/60sec
LEAF	2,00	1260	1980	1065	1050	1050	50	50
DARK LEAF	2,00	1260	1640	855	1050	1050	50	50

* 可根据要求提供其他厚度规格。

	规格	单位	公差		测试方法
厚度	见上文	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (托盘平均) ± 3% (托盘平均)	ISO 534
尺寸		mm	成张 旋转切割 模切	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.20 mm	
平整度	0	%	凸 凹 S 形	CD max. 1.5% MD max. 1.0% CD max. 1.0% MD max. 1.0% CD – 成张 < 1 m. max. 3 mm – 成张 ⩾ 1 m. max. 5 mm MD max. 3 mm	Eska
水分含量	6.5 % abs.	%	-1.0 % / + 2.0%	(托盘平均)	ISO 287

产品证书

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)

规格

- 按要求提供纸板尺寸
- 可提供尺寸 1010 x 710 mm (SG)