ESKA ARCHITECTS OF IDENTITY MATERIALS SINCE 1879

www.eska.com

ESKA Leaf

Recyclingkarton aus wiederverwertetem Papier und Fasern, die aus abgefallenem Laub gewonnen werden.

Stabiler Recyclingkarton aus wiederverwertetem Papier und Papierkaschierung mit Fasern, die aus abgefallenem Laub – von Laubsammlung in Städten – gewonnen werden. Der Karton ist mit einer weißen oder tiefbraunen Oberfläche erhältlich – das Rohpapier hebt die natürliche Struktur und subtile Vielseitigkeit der Blattfasern hervor und bewirkt ein unverwechselbares, hochwertiges Erscheinungsbild.
Die Kombination aus recyceltem Papier und Blattfasern erhöht die Steifigkeit und Festigkeit des Kartons. Ein zuverlässiges Produkt für anspruchsvolle Verpackungsanforderungen.

Kein Abfall, sondern ein sinnvolles zweites Leben für abgefallenes Laub – in Eska®leaf und Eska®dark leaf wird ein verkannter natürlicher Rohstoff zu einer Premium-Verpackungslösung, die sich zur mehrfachen Wiederverwendung eignet.

ESKA Leaf

Technische Eigenschaften und Spezifikationen

V.09/26


Eska leaf


Eska dark leaf

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN (ANGABE)

PRODUKT	STÄRKE* gemäß ISO 534	GEWICHT IN GRAMM gemäß ISO 536	DYNAMISCHE STEIFIGKEIT gemäß ISO 5629		BERSTDRUCK gemäß ISO 2759		COBB60 gemäß ISO 535	
	mm	**g/m²**	**MR** mNm	**QR** mNm	**oben** kPa	**unten** kPa	**max. oben** g/m²/60sec	**max. unten** g/m²/60sec
LEAF	2,00	1260	1980	1065	1050	1050	50	50
DARK LEAF	2,00	1260	1640	855	1050	1050	50	50

* Weitere Stärken sind auf Anfrage erhältlich.

	SPEZIFIKATIONEN	EINHEITEN	TOLERANZEN		TESTMETHODEN
STÄRKE	siehe oben	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (Palettendurchschnitt) ± 3% (Palettendurchschnitt)	ISO 534
FORMAT		mm	Bögen Rotativ geschnittene Stanz	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.20 mm	
FLACHLIEGEND	0	%	Konvex Konkav S-förmig	QR max. 1.5% MR max. 1.0% QR max. 1.0% MR max. 1.0% QR - Bögen < 1 m. max. 3 mm - Bögen ≥ 1 m. max. 5 mm MR max. 3 mm	Eska
FEUCHTIGKEITSGEHALT	6.5 % abs.	%	-1.0 % / + 2.0%	(Palettendurchschnitt)	ISO 287

PRODUKTZERTIFIKATE

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)

FORMATE

- Bogenformat auf Anfrage
- Erhältliches Format 1010 x 710 mm (SG)