ESKA ARCHITECTS OF IDENTITY MATERIALS SINCE 1879

www.eska.com

ESKA Leaf

Carton recyclé fabriqué à partir de papier recyclé
et de fibres issues de véritables feuilles mortes.

À base de feuilles mortes. Haut de gamme. Unique.

Un carton compact recyclé, produit à partir de papier recyclé et recouvert d'une couche de papier contenant des fibres issues de véritables feuilles mortes ramassées dans les rues des villes.

Disponible en finition blanche ou brun foncé, chaque base fait ressortir la texture naturelle et les subtiles variations des fibres de feuilles pour créer une finition haut de gamme unique.

L'association de papier recyclé et de fibres de feuilles contribue à la rigidité et à la résistance du carton, garantissant ainsi des performances fiables pour toutes les applications d'emballage exigeantes.

En offrant aux feuilles mortes une nouvelle vie utile au lieu d'en faire des déchets végétaux, Eska®leaf et Eska®dark leaf transforment une matière naturelle souvent négligée en une solution d'emballage haut de gamme conçue pour être réutilisée plusieurs fois.

ESKA Leaf

Propriétés techniques et spécifications

V.09/26


Eska leaf


Eska dark leaf

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES (INDICATIF)

PRODUIT	ÉPAISSEUR* Conformément ISO 534	GRAMMAGE Conformément ISO 536	RIGIDITÉ DYNAMIQUE Conformément ISO 5629		RÉSISTANCE À L'ÉCLATEMENT Conformément ISO 2759		COBB60 Conformément ISO 535	
	mm	g/m²	OM mNm	OT mNm	dessus kPa	dessous kPa	max. dessus g/m²/60sec	max. dessous g/m²/60sec
LEAF	2,00	1260	1980	1065	1050	1050	50	50
DARK LEAF	2,00	1260	1640	855	1050	1050	50	50

* D'autres épaisseurs sont disponibles sur demande.

	SPÉCIFICATIONS	UNITÉS	TOLÉRANCES		MÉTHODES D'ESSAI
ÉPAISSEUR	Voir ci-dessus	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (moyenne palette) ± 3% (moyenne palette)	ISO 534
DIMENSION		mm	Feuilles Découpes Perforations	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.20 mm	
PLANÉITÉ	0	%	Convexe Concave En S	OT max. 1,5 % OM max. 1,0 % OT max. 1,0 % OM max. 1,0 % OT - feuilles < 1 m. max. 3 mm - feuilles ≥ 1 m. max. 5 mm OM max. 3 mm	Eska
TENEUR EN HUMIDITÉ	6.5 % abs.	%	-1.0 % / + 2.0%	(moyenne palette)	ISO 287

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)

DIMENSIONS

- Dimensions des feuilles sur demande
- Dimension disponible 1010 x 710 mm (SG)