ESKA ARCHITECTS OF IDENTITY MATERIALS SINCE 1879

www.eska.com

# ESKA Leaf

Cartón compacto reciclado, fabricado a partir de papel reciclado y fibras derivadas de hojas naturales caídas.

**A base de hojas. Premium. Distintivo.**

**Cartón compacto reciclado, fabricado a partir de papel reciclado y laminado con un papel que contiene fibras derivadas de hojas naturales caídas, recogidas en calles urbanas.**

**Disponible con una superficie blanca o marrón oscuro, cada base realza la textura natural y las sutiles variaciones de las fibras de las hojas, creando un acabado premium distintivo.**

**La combinación de papel reciclado y fibras de hojas contribuye a la rigidez y resistencia del cartón, proporcionando un rendimiento fiable en aplicaciones de embalaje exigentes.**

**Al dar una nueva vida útil a las hojas caídas, en lugar de permitir que se conviertan en residuos, Eska®leaf y Eska®dark leaf transforman un material natural desaprovechado en una solución de embalaje premium diseñada para tener múltiples vidas.**

# ESKA Leaf

Propiedades técnicas y especificaciones

V.09/26


Eska leaf


Eska dark leaf

## PROPIEDADES TÉCNICAS (ORIENTATIVAS)

| PRODUCTO | CALIBRE* Según ISO 534 | GRAMAJE Según ISO 536 | RIGIDEZ DINÁMICA Según ISO 5629 | | RESISTENCIA AL ESTALLIDO Según ISO 2759 | | COBB60 Según ISO 535 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **mm** | **g/m²** | **MD** mNm | **CD** mNm | **cara superior** kPa | **cara inferior** kPa | **máx. cara superior** g/m²/60sec | **máx. cara inferior** g/m²/60sec |
| **LEAF** | 2,00 | 1260 | 1980 | 1065 | 1050 | 1050 | 50 | 50 |
| **DARK LEAF** | 2,00 | 1260 | 1640 | 855 | 1050 | 1050 | 50 | 50 |

*Otros calibres disponibles bajo petición.
** El cartón se fabrica en mm; las pulgadas en la lista no son conversiones exactas de los calibres en mm, sino la equivalencia estadounidense más aproximada.

| | ESPECIFICACIONES | UNIDADES | TOLERANCIAS | | MÉTODOS DE PRUEBA |
|---|---|---|---|---|---|
| **CALIBRE** | Ver arriba | mm | < 1.5 mm<br>≥ 1.5 mm | ± 0.05 mm (promedio del palé)<br>± 3% (promedio del palé) | ISO 534 |
| **TAMAÑO** | | mm | Pliegos<br>Corte rotativo<br>Corte troquelado | ± 1 mm<br>± 0.25 mm<br>± 0.20 mm | |
| **PLANITUD** | 0 | % | Convexa<br><br>Cóncava<br><br>Forma de S | CD máx. 1.5%<br>MD máx. 1.0%<br>CD máx. 1.0%<br>MD máx. 1.0%<br>CD - pliegos < 1 m. máx. 3 mm<br>- pliegos ≥ 1 m. máx. 5 mm<br>MD máx. 1,5 % | Eska |
| **CONTENIDO DE HUMEDAD** | 6.5 % abs. | % | -1.0 % / + 2.0% | (promedio del palé) | ISO 287 |

## CERTIFICADOS DE PRODUCTO

- Certificado FSC® (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)

## TAMAÑOS

- Tamaños de pliegos disponibles bajo pedido
- Tamaño disponible: 1010 x 710 mm (SG)